

MALIARSKA FARBA NORMAL

Akrylátová maliarska interiérová farba vysokej kvality určená na maľby interiérov s vysokými nárokmi na vzhľad, čistotu a dlhodobú životnosť. Vodou riediteľný akrylátový náter s vysokou úrovňou belosti, oteruvzdorný a paropriepustný. Vytvára hladký zamatovo matný povrch, znižuje zachytávanie prachu a nečistôt. Časom nežltne, obsahuje mimoriadne kvalitné suroviny a jednoducho sa nanáša. Je vhodná pre ručné aj strojové tónovanie.



Technické dáta:

Báza	akrylát, plnivá
Obsah nestekavých zložiek	min. 63%
Špecifická hmotnosť	1,56 kg/dm ³
Konzistencia	viskózna kvapalina
Spotreba	8-12m ² /kg
Difúzny odpor	0,05m
Belosť	min. 93%
Prídržnosť	min. 0,3 MPa
Krycia schopnosť	1

Charakteristika:

- biely zamatový vzhľad
- vysoká výdatnosť
- vynikajúca oteruvzdornosť
- minimalizuje zachytávanie prachu a nečistôt
- dlhodobá farebná stálosť
- obsahuje mimoriadne kvalitnú akrylátovú disperziu
- neobsahuje ťažké kovy
- jednoduchá aplikácia valčekom, štetcom, striekaním
- vhodná aj pre tónovanie maliarskymi pastami

Príklady použitia:

- všetky druhy omietok a betónových povrchov
- sadrokartón a papierové tapety
- cementotrieskové dosky
- aglomerované drevené materiály
- interiéry náročné na vzhľad a hygienu a životnosť ako obytné miestnosti, reprezentatívne priestory, kancelárie, zdravotnícke a gastronomické zariadenia apod.

Prevedenie:

Farba: zamatovo biela, matná

Balenie: plastové vedierka 1,5 kg, 4,5 kg, 7,5 kg, 15 kg, 40 kg

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Pracovný postup:

Podklad očistiť, nesúdržné staré nátery odstrániť, na nové omietky nanášať až po úplnom vyzretí podkladu. Sadrokartón a nové omietky odporúčame vopred napenetrovať prípravkom **Soudal Akrylátová penetrácia**. Farba je upravená pre prácu s valčekom. Možno použiť rovnako štetku alebo striekacie zariadenie. V prípade nutnosti je možné riediť vodou do 10%. Finálnu náterovú vrstvu neriediť. Pridanie Akrylátovej penetrácie Soudal zvyšuje oteruvzdornosť farby. Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa uskutočňuje po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri +20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter cca po 1 hodine pretierateľný. Min. teplota vzduchu a podkladov pre nanášanie je +5°C, max. +30°C. Pomôcky o čistite ihneď po práci vodou.

Bezpečnosť: Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.