

1. POPIS VÝROBKU

Farba Dulux Colours of the World je disperzná akrylátová farba s matným povrchom určená pre interiérové dekoračné a ochranné nátery stien a stropov. Je možné ju použiť na cementové alebo vápenocementové omietky, sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové tapety a tapety zo skleneného vlákna. Farba má tixotropnú konzistenciu a pri natieraní neodkvapkáva, čo je veľmi praktické napríklad keď nie je možné premiestniť alebo dostatočne zaistiť nábytok. Náter je paropriepustný a umožňuje stenám dýchať. Náter je vysoko odolný proti oteru, vrátane opakovaného mokrého umývanie saponátom. Natretý povrch nesmie byť v stálom kontakte s vodou a nesmie byť vystavený kondenzovanej vlhkosti.

Upozornenie:

Plná umývateľnosť farby je dosiahnutá až po vyzretí nového náteru po dobu 28 dní (podľa normy ČSN EN 13300).

2. ODPORÚČANIE PRE BEZPEČNÚ PRÍPRAVU POVRCHU

Pri brúsení suchej vrstvy farby u starého náteru môže vznikáť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ nejde zabrániť vystaveniu účinkom pomoci lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.

3. NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava povrchu:

1. Povrch musí byť čistý, suchý a dobre vytvrdený (omietky je nutné nechať vyzrieť počas 3–4 týždňov, alebo podľa špecifikácie výrobcu danej omietky, sadry, stierky, atď).
2. Nátery farieb vápenných, hlinkových a slabo súdržných treba úplne odstrániť z podkladu a povrch umyť vodou, aby sa odstránili zvyšky prachu.
3. Z povrchu je potrebné odstrániť znečistenie (napr. mastnotu) znižujúce príľnavosť farby. Znečistenie zmyte vodou so saponátom.
4. Povrch napadnutý plesňami očistite pomocou špachtle a ak nemožno odstrániť príčinu plesniveniu, použite zodpovedajúce fungicidny prostriedok.
5. Nerovnosti a poškodenie povrchu vyrovnejte vhodnou stierkou, vyhladte a nechajte vytvrdiť.
6. Vykonajte penetráciu maľovaného povrchu:
 - i. Podklady silno nasiakavé, nestabilné, prašné alebo pórovité napenetrujte prípravkom Dulux Grunt (predovšetkým stierkovanie časti, spoje sadrokartónových dosiek, miesta po odstránení olejových alebo kriedových farieb).
 - ii. Na povrchy skôr nemaľované alebo farebne nejednotlivé použite navyše emulziu Dulux Colours of the World nariadenou prídavkom 20–25 % čistej vody.
 - iii. Podklady skôr natreté disperznou farbou, ktorých povrch je jednotný, dobre príľnavý, nie je prašný ani poškodený, je možné maľovať bez penetrácie.

Nanášania:

Farbu pred náterom nemiešajte, neriedte ani nepridávajte cudzie zložky. Farbu nanášajte štetcom alebo valčekom v 1–2 vrstvách v intervale 2–4 hodín.

Okolité teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí +10 až +28 °C. Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80 %.

Upozornenie:

Typ, povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru, preto odporúčame vykonať skúšobný náter pred finálnou aplikáciou.

Pri renovačných náteroch povrchov, ktoré sú v dobrom stave a majú podobnú farbu, môže byť jedna vrstva farby dostačujúca.

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Infolinka: +421 263 814 558

4. DOBA SCHNUTIA

Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev 2–4 hodiny. Náter je suchý na dotyk po 2 hodinách. Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.

5. BALENIEA FAREBNÉ ODTIENE

Farba je dostupná v 2,5 a 5 l balenie v 40 odtieňoch podľa vzorkovníka Dulux Colours of the World.

6. TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

Až 14 m²/litr v jednej vrstve na hladkom a správne pripravenom podklade.

7. ČISTENIE NÁRADIA

Ihneď po aplikácii očistite vodou. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.

8. SKLADOVANIE

Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do 24** mesiacov od dátumu uvedeného na viečku. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5–30 °C.

9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A PRVÁ POMOC

Osoby a zvieratá by sa nemali zdržovať v ošetrovom priestore, dokedy náter nezaschne. Produktom neošetrujte drevo v priamom kontakte s potravinami a krmivami. Nepoužívajte prázdne nádoby na skladovanie potravín. Nevylievajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami výrobku odovzdajte v zbernine bezpečného odpadu alebo odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená nakladať s nebezpečnými odpadmi.

Pokyny pre prvú pomoc

Pri nadýchaní vyjdite na čerstvý vzduch. Pokiaľ postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie a zavolajte lekára. Pri zasiahnutí pokožky dôkladne umyte vodou a mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom pre pokožku. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa vodou, NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE, ihneď vyhľadajte lekára.

Bezpečnostné vety:

S 2 Uchovávajúce mimo dosahu detí.

S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete

S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste.

Hustota: 1,23–1,47 g/cm³.

VOC: 0,016 kg/kg.

TOC: 0,011 kg/kg.

Obsah neprchavých látok (sušiny): 50,9 % obj.

Limitná hodnota VOC kat.A (a) VR: 30 g/l (2010).

Max. obsah VOC vo výrobku pripraveného na použitie: 29 g/l.

10. DISTRIBÚTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK

Kopčianska 65

851 00 Bratislava 5

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5

Infolinka: +421 263 814 558



TECHNICKÝ LIST

DULUX COLOURS OF THE WORLD

Infolinka: +421 263 814 558
www.dulux.sk

11. DÁTUM VYDANIA
Apríl 2013

Údaje odpovedajú naším súčasným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiavať príslušné smernice, normy a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obrate na našich technických poradcov.