

1. POPIS VÝROBKU

Dulux Grunt je podkladová vodná emulzia určená na priame použitie v miestnostiach i exteriéroch predovšetkým pod emulznej farby. Je určená na penetráciu skôr nemalovaných, nasiakavých a pórovitých povrchov: betón, sadrokartónové dosky, sadrové potery, cementové a vápenno-cementové omietky apod. Výborné penetračné schopnosti spôsobujú, že rýchlo preniká do povrchu, ktorý spevňuje, sýti a hydrofobizuje. Tým je blokovaná prašnosť podkladu, znižuje sa a vyrovnáva jeho nasiakavosť aj spotreba ďalších náterov. Zároveň dochádza k zlepšeniu príľnavosti podkladu, zefektívnenie lepenie a zlepšenie rovnomernosti schnutia. Jemne fialová farba penetrácie slúži na orientáciu, kde bolo prerušené nanášanie a na okamžitú kontrolu postupu prací. Fialový nádych penetrácie neovplyvňuje odtieň nasledujúce vrstvy.

2. ODPORÚČANIE PRE BEZPEČNÚ PRÍPRAVU POVRCHU

Pri brúsení suchej vrstvy farby u starého náteru môže vznikáť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ nejde zabrániť vystaveniu účinkom pomoci lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.

3. NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím dôkladne premiešajte (pretrepte), nepridávajte cudzie látky a neriedte! Okolitá teplota a teplota povrchu nesmie byť nižšia ako + 10 °C. Z podkladu odstráňte všetky staré, slabo priliehajúce farby. Dulux Grunt nanášajte štetcom alebo valčekom rovnomerne v 1 vrstve. V prípade vyššej nasiakavosti povrchu môže byť potrebné nanosenie ďalšej vrstvy (kolmo k smeru nanášania prvej vrstvy) po 4 hodinách po nanosení prvej vrstvy. Sfarbenie penetrácie pomáha kontrolovať postup prací a stupeň nasýtenia povrchu. Ďalšie nátery nanášajte až po dôkladnom zaschnutí penetračného náteru.

4. DOBA SCHNUTIA

Nelepivý (suchý na dotyk) za 1 hodinu. Pretierateľný penetráciou po 4 hodinách, ďalším náterom po 16 hodinách. U veľmi poréznych povrchov môže byť doba schnutia dlhšia. Uvedené data platia pri teplote 20 °C a vlhkosti 50 %. Nízka teplota a vysoká vlhkosť môže výrazne ovplyvniť rýchlosť schnutia.

5. BALENIEA FAREBNÉ ODTIENE

Dostupný v baleniach 1 l a 5 l.

6. TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

Cca 14 m²/l v jednej vrstve podľa savosti podkladu.

7. ČISTENIE NÁRADIA

Ihneď po aplikácii očistite vodou. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac emulzie.

8. SKLADOVANIE

Výrobok si uchováva svoje užitočné vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 24 mesiacov od dátumu uvedeného na viečku. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5–30°C. Výrobek nie je horľavá kvapalina.

9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A PRVÁ POMOC

Osoby a zvieratá by sa nemali zdržovať v ošetrovom priestore, dokedy náter nezaschne. Produktom neošetrujte drevo v priamom kontakte s potravinami a krmivami. Nepoužívajte prázdne nádoby na skladovanie potravín. Nevyliievajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Infolinka: +421 263 814 558

výrobku odovzdajte v zbernine bezpečného odpadu alebo odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená nakladať s nebezpečnými odpadmi.

Pokyny pre prvú pomoc

Pri nadýchaní vyjdite na čerstvý vzduch. Pokiaľ postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie a zavolajte lekára. Pri zasiahnutí pokožky dôkladne umyte vodou a mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom pre pokožku. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa vodou, NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE, ihneď vyhľadajte lekára.

Bezpečnostné vety:

S 2 Uchovávať mimo dosahu detí.

S 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

S 28 Pri styku s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody.

S 29 Nevylievajte do kanalizácie.

S 51 Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Hustota 1,01 g/cm³.

Obsah prchavých organických látok: < 3% objemu.

Limitná hodnota VOC kat.A (a) VR: 30 g/l (2010).

Max. obsah VOC vo výrobku pripraveného na použitie: 15 g/l.

10. DISTRIBÚTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK

Kopčianska 65

851 00 Bratislava 5

Infolinka: +421 263 814 558

www.dulux.sk

11. DÁTUM VYDANIA

Apríl 2013

Údaje odpovedajú našim súčasným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiavať príslušné smernice, normy a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obráťte na našich technických poradcov.