



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

PLASTY

FARBA NA PLASTY

LESK

5 996281 0530281
TASMANIA



JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA



VÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ



ODOLNOSŤ VOČI
POVETERNOSTI

VLASTNOSTI

- Hladký vzhľad, výborná priľnavosť
- Ľahká aplikácia bez použitia základnej farby
- Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom a mechanickému namáhaniu
- Rýchloschnúca a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľná akrylátová farba určená na nové aj renováčne vrchné nátery plastov najmä ABS, tvrdého PVC a umakartu v interiéri aj exteriéri. Na plasty neurčitého zloženia ako recykláty, mäččené plasty a rôzne laminované povrchy je potrebné príľnavosť vopred odskúšať. Farba je ideálna na nátery plastových okien, potrubí, elektrikárskych líšť, plastového nábytku a pod. Náter má vysoký lesk a je odolný voči UV žiareniu, rýchlo schne, nežltne, nelepí ani pri vysokej teplote, nešpiní sa a je odolný voči zlepeniu pri náteroch okien. Vysoká mechanická odolnosť, veľmi dobrá krycia schopnosť a výdatnosť náteru, stálosť farebných odtieňov, umývateľnosť a jednoduchá aplikácia sú ďalšou prednosťou, ktoré umožňujú rozsiahle univerzálne použitie náteru. Farbu je možné použiť aj na nátery dreva, vrchné nátery kovov a ďalšie materiály. Nie je však vhodná na nátery PE, PP a teflónu. Receptúra je vysoko odolná voči poveternosti.



DOBA SCHNUTIA

4 - 6 hod. pri teplote 20°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10–15 minút prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Obsahuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-ón, Poly(oxy-1,2-ethanediyl) a reakčnú zmes: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC č. 247-500-7] a 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on [EC č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Náter nie je určený pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Pri zachovaní bežných pravidiel osobnej hygieny náter nepredstavuje žiadne riziko.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, bezprašné suché, hladké, čisté, zbavené vosku a masntôt.

Plasty – povrch musí byť očistený a odmastený, prípadne obrúsený jemným brúsnym papierom č. 400. Je potrebné očistiť povrch plastu aj po odstránení ochranej fólie, prípadne ho jemne obrúsiť pre dokonalé odstránenie zvyškov lepiacej vrstvy.

Staré nátery – dobre priľnavé nátery sa očistia, odmastia, vybrúsia jemným brúsnym papierom č. 400. Zle priľnavé nátery sa odstraňujú až na podklad a ďalej sa upravujú podľa vyššie uvedených pokynov.



APLIKÁCIA

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte. Neriedenú farbu aplikujte na dokonale očistený podklad v 1 – 2 vrstvách v intervale 4 – 6 hodín na použitie v interiéri. Na nátery plastov v exteriéri odporúčame aplikáciu v 2 – 3 vrstvách. Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10°C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikáčnne náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.



EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte. Prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedenom na obale.

Zvyšky výrobku: 0 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: 015 01 06** Zmiešané obaly. **Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.

Chráňte pred mrazom!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu:

1,2 g.cm³

Obsah neprchavých látok – sušiny:

max. 45 % obj.

Obsah organických rozpúšťadiel:

0,03 kg/kg produktu

Obsah VOC:

A/d, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je:

130g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne

130 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie

0,7 kg

Farebné odtiene:

0100 – biely,

0245 – tmavý hnedý

Konečný vzhľad:

lesklý

Výdatnosť:

7 – 9 m²/kg v 1 vrstve

Doba spotreby:

2,5 roka

DISTRIBÚTOR SR:
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
Slovenská republika
balakryl@ppg.com

VÝROBCA:
TRILAK Festégyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko

INFOLINKA SK: 0800 700 001

PPG A PPG Brand

www.balakryl.sk