

### T-REX EXTRA FIX

Lahkopoužitelnémontážnelepidlosvysokoupočiatočnoupríľnavosťou. Vláknamizosilnenákonštrukcialepidlazaist'ujevysokúpevnosťspoja. Neobsahujerozpúšťadlá, ješetrnék životnémuprostrediu. Zvlášť vhodnéprepreznmateriály.

#### Technické dáta:

<b>Báza</b>	akrylátový polymér
<b>Konzistencia</b>	pasta
<b>Systém vytvrdzovania</b>	fyzikálne vysychanie
<b>Merná hmotnosť:</b>	cca 1,30 g/ml
<b>Teplotná odolnosť(po vytvrdnutí)</b>	-20°C až +70°C
<b>Otvorený čas (20°C/65% r. v.) *</b>	15 minút
<b>Počiatočná príľnavosť</b>	min. 300 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finálna pevnosť spoja</b>	drevo - drevo cca. 22 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Finálna pevnosť spoja</b>	drevo - hliník cca. 16 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Finálna pevnosť spoja</b>	drevo - PVC cca. 12 kg/cm <sup>2</sup>

\*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu apod.



#### Charakteristika:

- zosilnené vlákna
- počiatočná príľnavosť vyššiaako 300kg/m<sup>2</sup>
- bez obsahu rozpúšťadiel
- vhodné na lepenie na nerovné povrchy
- aplikácia na jeden z podkladov
- vynikajúca príľnavosť na širokú škálu stavebných materiálov
- vhodné pre interiér aj radu vonkajších aplikácií
- bez zápachu

#### Príklady použitia:

- určenéna lepenie mnohých materiálov s okamžitou fixáciou
- lepí drevo, radu plastov, tehly, kameň, dlaždice, kovy na porézne povrchy ako betón, omietka, MDF, OSB, preglejka, drevotrieska, sadrokartón apod.
- vhodné na lepenie dekoratívnych prvkov, podlahových líšt, obkladových dosiek apod.
- na vertikálneaj horizontálne lepenie

#### Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: kartaša 380 g

#### Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obalena suchom a chladnom miestepri teplotách +5°C až +25°C.

#### Podklady:

*Vhodné povrchy:* všetky obvyklé povrchyokrem PP, PE, Teflónu a Asfaltu. Aspoň jeden z povrchov by mal byťsavý (pri lepení dvochnesavých povrchov sa výrazne predlžuje doba vytvrdnutia lepidla).

*Stav povrchu:* čistý, suchý, súdržný, bez mastnoty a prachu

#### Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.

#### Pracovný postup:

Lepidlo naneste aplikačnou pištoľou na jednu plochu vo forme pruhov alebo bodov (pri lepení väčších plôch aplikujte pruhy 15cm od seba). Lepidlo vždy naneste aj po okrajoch a do rohov lepených častí. Ihneď silno stlačte, prípadne poklepte gumovou paličkou. Pri lepení veľmi ťažkých predmetov môže byťpotrebné ich zafixovanie po dobu úplného vytvrdnutia lepidla (24-48 hodín.). Aplikačná teplota: +5°C až +35°C.

*Čistenie:* nevytvrdnuté vodou, po vytvrdnutí mechanicky.

*Opravy:* T-REX EXTRA FIX

**Bezpečnosť:** Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.