

ŠTUKOVÝ TMEL

Štukový tmel je mimoriadne kvalitný, plasto-elastický jednozložkový tmel na báze akrylátovej disperzie s obsahom granulovaného plniva, pripravený na priame použitie. Je určený na opravy špár na hrubých zrnitých omietkach.

Technické dáta:

Báza	akrylátová disperzia
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Tvorba šupky (20°C/65% r. v.)	cca 20 min.
Zmrštenie	cca 15%
Špecifická hmotnosť	cca 1,70 g/ml
Teplotná odolnosť	-20°C až +80°C



Charakteristika:

- veľmi jednoducho použiteľný
- hrubozrnná štruktúra
- farebne stály, po vytvrdnutí odolný poveternosti
- mimoriadne dobrá priľnavosť k poréznym materiálom
- po vytvrdnutí pretierateľný

Príklady použitia:

- tmelenie spojov a prasklín na fasádach
- opravy prasklín zrnitých povrchov
- retušovacie opravy zrnitých povrchov
- dokončovacie hrubozrnné špárovanie okolo inštalovaných prvkov
- vyššie uvedené spoje až do dilatácií $\pm 10\%$

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: kartuša 300 ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Podklady:

Vhodné povrchy: všetky porézne stavebné materiály

Stav povrchu: čistý, suchý, bez masnôt a prachu

Príprava: povrch dôkladne vyčistite, odstráňte nedržiacie častice.

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test priľnavosti.

Pracovný postup:

Nanášanie: aplikačnou pištoľou (pneumatickou alebo ručnou). Neaplikujte, ak hrozí dážď alebo mráz pred vytvrdnutím naneseného tmelu. Povrch naneseného tmelu upravte vlhkou hubkou pre zachovanie zrnitého vzhľadu. Rovnako môžeme zapracovať stierkou namočenou v mydlovej vode.

Pracovná teplota: Pracujte pri teplotách +1°C až +30°C.

Čistenie: Pred vytvrdnutím možno čistiť vodou. Po vytvrdnutí je vodou umývateľný, pretierateľný ľubovoľnými farbami a odstrániteľný iba mechanicky.

Opravy: Štukový tmel

Veľkosť špáry:

Minimálna šírka: 5 mm

Maximálna šírka: 20 mm

Minimálna hĺbka: 5 mm

Odporúčanie: hĺbka špáry = šírka špáry

Bezpečnosť a hygiena: vid'. bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete

Poznámka:

Nepoužívajte tam, kde hrozí trvalá expozícia vodou.

Neaplikujte, pokiaľ bezprostredne hrozí dážď alebo mráz. Je pretierateľný väčšinou dostupných farieb. Krycí náter musí byť dostatočne elastický, pretože bude aplikovaný na plasto-elastický tmel. Pred náterom odporúčame vyskúšať zlučiteľnosť farby a tmelu.