

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

EMAIL NA NEREZOVÉ SPOTREBIČE

1. Popis:

antikorozívny akrylový náter na nerezové spotrebiče je lesklý rýchloschnúci akrylový email s antikorozií a vzhľadom nereze. Obsahuje nerezové častice 316L.

2. Vlastnosti:

Vysoká antikorozií ochrana
Obsahuje nerezové častice 316L
Dobré zachovanie farby a vysokého lesku
Vynikajúca odolnosť vo vonkajšom prostredí
Veľmi dobrá príľnavosť
Veľmi jednoduchá aplikácia a jednoduché pretieranie
Neobsahuje olovo ani chróm

3. Odporúčané použitie:

Špeciálne zostavený na opravu a dekoráciu spotrebičov. Použitie je možné vonku aj vo vnútri.

4. Vyhotovenie

Farba: Inox E150
Plechovky: 520 cm³/400 ml

5. Technická charakteristika:

Báza	Termoplastová akrylová živica
Pigmenty	Oxid titaničitý a fosfát zinku
Rozpúšťadlá	Aromatické zlúčeniny
Hnacia látka	DME
Hustota	0,93 ± 0,01 g/cm ³
Viskozita	15 ± 1 sek. (Ford Cup č. 4, 20 °C)
Hmotnostné % tuhých látok	22 ± 1 % (teoretická hodnota)
VOC /prchavé organické zlúčeniny/	678 g/l
Lesk	nerez
Výdatnosť:	400 ml: 2 m ² podľa podkladu
Doba schnutia pri 20 °C:	Na dotyk: 15 min. Celková: 30 min Na pretieranie: 30 min.
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odporúčaná hrúbka filmu	40 – 50 µm
Odolnosť farby voči teplu	Odporúčaná do 100 °C
Horľavosť	Extrémne horľavý
Tlak:	4-5 barov pri 20 °C / 7-8 barov pri 50 °C
Čistenie	Čistiace rozpúšťadlo v spreji
Životnosť produktu	> 3 roky

6. Pokyny

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok.

Poriadne traste plechovkou 1 minútu po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok. Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm aplikovaním tenkých, rýchlych vrstiev krížom-krážom. Medzi vrstvami nechajte náter niekoľko minút schnúť. Odporúčame aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej, aby sa dosiahla rovnomerná vrstva a nedochádzalo k odkvapkávaniu náteru. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com

