

Údajový list



COVER 0

(RK 817)

Charakteristika:

Pastovitá stavebná hmota určená pre tenkovrstvovú finálnu povrchovú úpravu stavebných konštrukcií, **predovšetkým pre celoplošné stierkovanie stien v interiéri**, v hrúbke až do cca 4 mm v jednom pracovnom kroku. Vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou voči oteru pri súčasnom zachovaní ľahkej brúsiteľnosti. Je tvorená jemnozrnnou minerálnou výplňou, špeciálnymi spojivami, zušľachtujúcimi prísadami a vodou.

Technické dáta:

Farebný odtieň:	biely
Sušina:	63 až 65 %
Súdržnosť k podkladu:	min. 0,25 MPa
Smerná doba zasychania:	1-4 hod. podľa hrúbky vrstvy a vlhkosti pracovného prostredia
Teplota prostredia pre aplikáciu:	+5 až +30 °C
Spotreba:	0,4 – 1,4 kg/m ² (podľa charakteru povrchu, resp. hrúbky vrstvy, 1,4 kg/m ² je pri hrúbke vrstvy 1 mm)

Oblasť použitia:

Cover 0 je obzvlášť vhodný k vytváraniu hladkých omietok a celoplošným úpravám jadrových omietok, štukových omietok, stierky zo stavebného lepidla, betónových povrchov, sadrokartónov, dosiek fermacell, cetris dosiek a pod.. Ďalej je možné použiť k vyrovnaniu povrchov pred maľovaním, lokálne opravy nerovností atď. Vytvára hladký reprezentatívny vzhľad. Je vhodný pre ručné aj strojové spracovanie. Neodporúčame aplikovať v trvalo vlhkom a mokrom prostredí.

Skúšané autorizovanou osobou podľa ČSN EN 13963.



ROKOSPOL a.s.

Krakovská 1346/15, 11000 Praha-Nové Město
(provoz Kaňovice 101, 763 41)
IČ : 25521446

jedinečný identifikačný kód typu výrobku: RK817
číslo Prehlásenie o vlastnostiach: SH_1/2013

13

2A – EN 13963

Reakcia na oheň : A1
Pevnosť v ťahu za ohybu : min. 250 N
Prídržnosť : min. 0,25 MPa

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: LK 1.1.2017
------------------------	---	-----------------------------

Údajový list



COVER 0

(RK 817)

Príprava povrchu:

Povrch, na ktorý chceme aplikovať, nesmie byť vlhký, premrznutý, nesúdržný, zaprášený. Extrémne nasiakavé podklady (napr. staré zvetrané omietky) vždy napenetrujte – prípravkom ROKOLATEX PLUS (ROKOGRUND PROFI)

Po otvorení vedra obsah premiešajte pomalobežným miešadlom. Nedoporučujeme pridávať vodu.

Spôsob nanášania a odporúčaná aplikácia:

Cover 0 sa aplikuje ručne natáhováním pomocou nerezového hladidla alebo strojne špeciálnym vysokotlakovým striekacím zariadením. Nanáša sa v jednom pracovnom kroku a to v potrebné hrúbke podľa rovnosti podkladu. Pri väčších hrúbkach alebo hrubom povrchu je vhodná aplikácia v dvoch vrstvách tak, že prvá vrstva slúži k „zatemleniu“ pórov a druhá vrstva k vytvoreniu hladkého povrchu. Pri väčších aplikačných hrúbkach a na väčšej ploche je vhodné plochu stierky zrovnať pomocou hliníkovej „h“ lišty – prevedie sa zrovnanie plochy tiahnutím lišty do kríža, tj. zospodu hore a zo strany na stranu. Povrch stierky ide upraviť štruktúrovacími dekoratívnymi valčekmi, prípadne inou maliarskou technikou, vytvárajúcu štruktúrny povrch, ornamenty a pod..

Náhrada štukovej omietky:

Povrch štukovej omietky nesmie obsahovať hlboké kaverny a hrubé nerovnosti. Stierku nanášame minimálne v dvoch vrstvách – prvá vrstva slúži k plošnému sceleniu všetkých voľných častíc (kamenkov) a nerovností. Ďalšia vrstva k vytvoreniu finálneho povrchu.

Renovácia starých omietok:

Predpokladom pre úspešnú aplikáciu stierky je pevný súdržný podklad – nutné odstrániť pôvodný náter, poškodené časti omietok. Na takto pripravený podklad vykonáme penetráciu prípravkom ROKOLATEX PLUS alebo lepšie ROKOGRUND PROFI (hlbková penetrácia – spevní do väčšej hĺbky).

Po vytvrdnutí finálnej vrstvy je možné výsledný povrch upraviť brusnou mriežkou alebo šmirgl'ovým papierom č.80-120. Povrch zbavíme prachu, napenetrujeme (ROKOLATEX PLUS) a môžeme maľovať interiérovými farbami (napr. Rokounimal, Rokomal, Interiér Super).

Balenie:

Cover 0 sa dodáva v plastových nádobách obsahu 5,15 a 30 kg. Optimálna teplota skladovacieho priestoru je +5 až +25 °C. Pri teplotách pod bodom mrazu sa hmota celkom znehodnotí. Doba skladovateľnosti hmoty v plných pôvodných nádobách je 12 mesiacov od dáta výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Cover 0 je nehorľavý a neobsahuje prchavé a zdraviu škodlivé látky. Pri manipulácii a aplikácii nie je nutné vytvárať špeciálne opatrenia.

Upozornenie:

Predložené údaje majú poradenský charakter, zakladajú sa na najlepších znalostiach a starostlivých výskumoch podľa stávajúceho stavu techniky. Právnu záväznosť nie je možné odvodzovať z týchto údajov. Okrem toho odkazujeme na naše obchodné podmienky.

Obsah škodlivých látok podľa zákona č. 356/2003 Zb. A zákonov súvisiacich neklasifikuje výrobok podľa odst. 2 medzi výrobky zdraviu škodlivé a nie je nutné dokladať k výrobku Bezpečnostní list.

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: LK 1.1.2017
------------------------	---	-----------------------------