

Lak na kamenný koberec U 1000

JK 246 135 58
PN 112 664 16

Popis:

Roztok akrylátovej živice, organických rozpúšťadiel s prídavkom aditív a UV absorbérov.

Použitie:

U 1000 je vrchný pečiaci lak na spevnenie a oživenie kamenných kobercov, ktoré sa používajú pri úpravách okolia domov, bazénov, na príjazdových cestách a chodníkoch, terasách a pod. Zabezpečuje zvýšenie odolnosti voči UV žiareniu a mechanickému opotrebovaniu. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň:

Bezfarebný

Riedidlo:

U 6051

Tvrdiaca prísada:

U 7081

tužiaci pomer 3 diely U 1000 : 1 diel U 7081

Fyzikálna a technická charakteristika výrobku v natuženom stave:

VOC

0,53 kg/kg

TOC

0,493 kg/kg

objemová sušina:

40,6 ±1 % obj

hmotnostná sušina:

47±1 % hmot

hustota:

0,973 g/cm³

Kategória:

OR A,j

Hraničná hodnota VOC:

500 g/l

Maximálny obsah VOC produktu:

> 500 g/l

výrobok je určený na použitie iba v zariadeniach alebo pri činnostiach, ktoré sú regulované podľa vyhlášky č.409/2003 Z.z.

Technické údaje o výrobku :	
Vlastnosti v dodávanom stave:	
výtokový čas	najmenej 40 s
orientačná výdatnosť	cca 2 – 3 m ² /L natuženej zmesi
Zasychanie:	
stupeň 1	najviac 4 h
stupeň 4	najviac 24 h
Vlastnosti hotového náteru (po 24 h od nanosenia):	
lesk	st. 1
tvrdosť kyvadlom	najmenej 13 %
Odporúčaný stav podkladu:	
podklad suchý, čistý, bez mastnôt	
nepriľnavé, nesúdržné častice a prach treba odstrániť vysávaním	
minimálna teplota pri aplikácii + 10° C	
teplota podkladu musí byť najmenej 3° C nad rosným bodom	
relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 30 – 70 %	
Pokyny k aplikácii :	
Štetec/valček	
odporúčané riedidlo	U 6051
objem riedidla	0 - 5 %
Nanášanie, riedenie, čistenie náradia:	
Pred aplikáciou sa musí dokonale premiešať odo dna obalu, zmiešať v predpísanom pomere s tvrdiacou prísadou U 7081 a potom doriediť riedidlom U 6051. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia predlžuje zasychanie a môže byť príčinou rôznych chýb náteru. Náradie sa čistí riedidlom U 6051, C 6000 alebo P 8500.	

Balenie:

Podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania:

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25° C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín I. triedy nebezpečnosti.

Stupeň horľavosti:

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti!

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v KBÚ.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:

Je uvedená v KBÚ.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi distribútorovi:

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.