

SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA

Sádrokartonářská stěrka Soudal je bezrozpuštědlový těsnící brusný tmel určený k vyplňování spár a nerovností na sádrokartonových konstrukcích a běžných stěnách. Je použitelný i na opravy nerovností savých podkladních ploch jako jsou např. dřevotřísky a Cetris desky apod.

Charakteristika:

- velmi dobrá přilnavost na sádrokartonové podklady
- snadno použitelný
- po vytvrzení snadno brousitelný
- rychlé zasychání
- dobře zpracovatelná pastovitá konzistence
- ředitelný a čistitelný vodou
- nevykazuje objemové změny - po vyschnutí se nepropadá

Příklady použití:

- vyplňování a tmelení spár mezi deskami sádrokartonu
- opravy jemných prasklin na sádrokartonových i jiných podkladech
- lokální opravy a tmelení (vyplňování) děr, prasklin, puklin apod. defektů
- vyplňování a zarovnávaní stykových přímých i úhlových spár

Balení a barevné provedení:

- 1,5 kg, 7 kg, 15 kg
- bílá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spot řeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: disperze akrylátové pryskyřice a vody s přísadou speciálních plniv a aditiv

Konzistence: stabilní pasta

Systém vytvrzování: fyzikální vysychání

Zasychání: po 2 – 6 hod. vytvoří brusný film,

jinak v závislosti na síle vrstvy a okolní teplotě, klasická SDK spára (10 mm) cca 24 hod.

Rychlost vytvrzování: nestanovuje se

Tvrdoost: nestanovuje se

Vydatnost: 0,15 – 0,2 kg / 1m spáry 15x10 mm

Povrchy:

Podklady: sádrokarton, všechny obvyklé savé stavební povrchy

Stav povrchu: čistý, bez mastnot a prachu

Příprava: savé podklady předem mírně navlhčete vodou

Velikost spáry: běžné spáry sádrokartonových konstrukcí

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Tmelený povrch nebo otvor či prasklina se zbaví prachu, odpadávajících částí a mastnoty.

Aplikace: K aplikaci se používá nejčastěji běžné sádkartonářské nářadí – stěrky, špachtle apod. Díry a praskliny vyplníme tak, aby neobsahovaly vzduchové bubliny. Plochu vyrovnáme stěrkou. Po zavaznutí je možno povrch vyhladit vlhkou houbou a po vytvrdnutí plošně přebrousit. Lokální opravy vytmelíme s nepatrným přesahem nad výšku okolní plochy a po vytvrzení přebrousíme do roviny. Po zaschnutí a přebroušení je možné na tmelená místa aplikovat běžné nátěrové hmoty. **Tmel neobsahuje vzduchové bubliny.**

Ředění: konzistenci můžeme upravit vodou, **tmel nesmí stékat !**

Čištění: Bezprostředně po aplikaci vodou.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Na opravy používejte stejný tmel

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.