

### LEPIDLO NA DREVO 62A

Lepidlo na drevo 62A je mimoriadne kvalitné lepidlo na báze PVAC disperzie.

#### Technické dáta

<b>Báza</b>	PVAC disperzia
<b>Konzistencia</b>	kvapalina
<b>Systém vytvrdzovania</b>	fyzikálne vysychanie
<b>Otvorený čas (*)</b>	15 minút
<b>Doba stlačenia (*)</b>	2 – 4 hodiny
<b>Sila stlačenia</b>	cca 1 – 2 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Obsah sušiny</b>	45 - 47 %
<b>pH</b>	6-7
<b>Hustota</b>	cca 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Minimálna teplota lepenia</b>	4°C
<b>Viskozita</b>	10 000 – 18 000 mPas
<b>Voduvzdornosť</b>	D1/D2
<b>Spotreba</b>	plošné lepenie 80-120g/m <sup>2</sup> , montáž 150-180 g/m <sup>2</sup>

(\*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.



#### Charakteristika:

- jednoduchá aplikácia
- rýchloschnúce
- po zaschnutí polopriehľadné
- silné priľnutie k materiálu
- voduvzdornosť D2 (ČSN EN 204)

#### Príklady použitia:

- lepenie dreva
- lepenie papiera
- lepenie drevených prvkov, drevotriesky
- lepenie papiera a kartónov
- lepenie mäkkého dreva

#### Prevedenie:

*Farba:* biela

*Balenie:* plastové obaly 250g, 750g, kýbliky 5kg, 25kg

#### Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráťte pred mrazom!

#### Vhodné povrchy:

*Podklady:* drevo, papier, kartóny, väčšina ďalších poréznych materiálov

*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez masnôt a prachu. Podcenenie týchto podmienok môže viesť k predĺženiu doby vytvrdzovania a nižším konečným pevnostiam.

*Príprava povrchu:* zdrsnenie hladkých styčných plôch brúsny papierom kvôli zlepšeniu priľnavosti.

**Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test priľnavosti.**

#### Pracovní postup:

*Nanášanie:* Povrch očistite od prachu, masnôt a iných nečistôt. Lepidlo nanášajte štetcom alebo jemnou zubovou stierkou, spojte lepené diely a držte stlačené po dobu 2 – 4 hodín. Doba stlačenia: napr. lepenie HPL na drevotriesku (hobru) pri 60°C dávka 80g/m<sup>2</sup> stlačenie cca 45 sec dávka 100g/m<sup>2</sup> stlačenie cca 60 sec.

*Čistenie:* nevytvrdnuté lepidlo možno čistiť vodou, vytvrdnuté len mechanicky

*Pracovná teplota:* +5°C až +30°C

*Opravy:* **Lepidlo na drevo 62A**

#### Bezpečnosť:

Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

#### Poznámka:

Nepoužívajte na tvrdé drevo ako napr. dub a exotické tvrdé drevo ako mahagón, teak a ďalšie. Parkety sa môžu brúsiť a lakovať za 24 hodín.