

# TECHNICKÝ LIST

## PREMIO EKONOMIK

JK: 246 262 220 100 PND: 01 - 3037 - 10 S

<b>Zloženie:</b>	Premio Ekonomik je zmes pigmentov a plniv v styrenakrylátovej disperzii s prídavkom špeciálnych aditív.
<b>Použitie:</b>	Premio Ekonomik je určený pre bežné použitie v interiéri s výbornou krycou schopnosťou, ľahkou manipuláciou a dokonale matným vzhľadom povrchu. Je vhodný k okamžitému použitiu pre vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, betónových panelov. Ponúka dostatočnú belosť nielen pre úžitkové priestory ako sú chodby, garáže alebo predajné priestory, ale aj pre obytné priestory. Je možné ho tónovať náterovou farbou SLOVAKRYL, alebo bežnými tónovacími farbami.
<b>Návod na použitie:</b>	<p>Všetky podklady musia byť pevné, suché, vyzreté, odmastené a zbavené nečistôt.</p> <p><u>Nové omietky:</u> podklad musí byť suchý, pevný a vyzretý (min. 20 – 30 dní), zbavený prachu, nesúdržných vrstiev a mechanických nečistôt. Pred použitím Premia doporučujeme podklad napenetrovať penetračným náterom PEN-AKRYL. Po zaschnutí, cca 12 hod., sa naniesie 1 – 2x náter Premio Ekonomik v intervale 4 – 6 hod.</p> <p><u>Staré omietky:</u> suchý, pevný podklad, ktorý je zbavený prachu, nesúdržných vrstiev starých náterov a mechanických nečistôt sa naniesie 1x PEN-AKRYL penetračný náter. Po zaschnutí penetračného náteru, cca 12 hod., sa naniesie 1 – 2 x náter Premio Ekonomik v intervale 4 – 6 hodín.</p> <p>Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Pri maľovaní odporúčame občas premiešať zriedený Premio Ekonomik.</p>
<b>Riedenie:</b>	vodou <ul style="list-style-type: none"><li>• pri 1. nátere – do 20 % vody</li><li>• pri 2. nátere – do 10 % vody</li></ul>
<b>Nanášanie:</b>	štetcom, valčekom, striekaním a máčaním
<b>Výdatnosť:</b>	9 – 12 m <sup>2</sup> /kg v jednej vrstve (závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu).
<b>Tónovanie:</b>	podľa vzorkovnice farebných odtieňov výrobku Slovakryl.
<b>Aplikačná teplota podkladu:</b>	+5 až +30 °C
<b>Doba zasychania náteru:</b>	cca 4 – 6 hod. pri 20 °C
<b>Technické údaje:</b>	<p><u>Vlastnosti v kvapalnom stave</u></p> <p>Vzhľad: farebná homogénna suspenzia, je dovolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie spojiva.</p> <p>Obsah neprchavých zložiek (1 hod./115 °C/1 g): min. 55 %</p> <p><u>Vlastnosti pri zasychaní</u></p> <p>Zasychanie (stupeň 3): max. 120 min.</p> <p><u>Vlastnosti zaschnutého náteru</u></p> <p>Vzhľad: hladký, zliaty, matný</p> <p>Kryvosť: stupeň 1 – 2</p> <p>Príľnavosť: stupeň 1</p> <p><u>Iné vlastnosti</u></p> <p>Hustota (20 °C): min. 1,55 g.cm<sup>-3</sup></p>
<b>Záručná doba:</b>	36 mesiacov od dátumu výroby
<b>Horľavosť:</b>	Premio Ekonomik nie je horľavá kvapalina.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväziť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

