

ETERNAL[®] na bazény

» Výrobní číslo 0203

vodou ředitelná nátěrová hmota odolná dlouhodobému zatížení vodou, určená zejména k povrchové úpravě bazénů

ETERNAL na bazény je vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi vodné disperze akrylového kopolymeru, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Konečný nátěr má velmi dobrou odolnost dlouhodobému zatížení vodou, odolává působení přípravků bazénové chemie a má velmi dobrou odolnost na povětrnosti.

Oblast použití:

ETERNAL na bazény je určen k povrchové úpravě betonových bazénů a okolních betonových ploch. **ETERNAL na bazény** je vhodný i k nátěru kovových bazénů a sudů, jejichž povrch je opatřen kvalitním antikoročním nátěrem jako je např. **SANAKRYL antikor EP**. Lze jej použít i k nátěrům laminátových bazénů a lodí. Není určen k nátěrům bazénů a nádob z polypropylenu ani polyetyleny.

Technické údaje:

Sušina	min. 55 hm. %
Spec. hmotnost	1,26 g/cm ³
pH	8,0–9,5
Viskozita	min. 800 mPas (23°C)
Kryvost	st. 1
Zasychání st. 1	max. 45 min.
st. 5	max. 24 hod.
Tvrdość filmu po 30 dnech	min. 25%

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/i
Max. obsah VOC ve výrobku	78,5 g/l 0,0623 kg/kg

Spotřeba:

0,3–0,5 kg/m² (2 vrstvy)

Odstín:

světle modrý

Balení:

1 kg, 5 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 25°C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

ETERNAL na bazény se nanáší na suchý (vlhkost podkladu může být maximálně 5 hm. %), soudržný (pevnost v tahu povrchových vrstev betonu min. 1,5 MPa) a vyzrálý (min. 28 dní) betonový podklad, zbavený všech nečistot, mastnoty a zbytků nátěrových hmot. Nový a hlazený betonový podklad se musí před aplikací otryskat nebo obrousit. Dobře připravený betonový podklad se musí napustit penetračním prostředkem **FORTE penetral**. Minimální doba zasychání penetračního

prostředku je 4 hod. Kovové podklady musí být před aplikací nátěrové hmoty **ETERNAL na bazény** povrchově upraveny kvalitní antikorozní barvou, odolávající dlouhodobému působení vody, jako např. **SANAKRYL antikor EP**. Laminátové podklady je nutné dokonale očistit (nejlépe povrchově přebrousit jemným brusným papírem) a odmastit (nejlépe roztokem koncentrátu **ETERNAL odmašťovač**, nebo jiného vhodného saponátu s následným oplachem vodou). Za nátěry provedené bez předchozí řádné přípravy podkladu nelze poskytnout záruku.

ETERNAL na bazény se nanáší na dobře připravený podklad širokým štětcem, malířskou štětkou, nanášecím válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách, s přestávkou mezi jednotlivými nátěry 4–24 hod., dle klimatických podmínek. **ETERNAL na bazény** lze podle druhu aplikace ředit max. 5 až 10% vody. Nátěry lze provádět v rozmezí teplot 8°C až 30°C.

Venkovní nátěry se nesmějí provádět za intenzivního přímého slunečního svitu. Vodu lze do povrchově upraveného bazénu napouštět nejdříve po 7 dnech od provedení druhého nátěru. Pracovní nářadí je nutné ihned po použití umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, TSÚS Bratislava Notifikovaná osoba č. 1301.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **ETERNAL na bazény** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Při stříkání je nutné chránit dýchací orgány vhodným prostředkem s plynovým filtrem.

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte lékařskou pomoc, zejména pokud přetrvávají obtíže.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.