

fortekryl[®]

podlahový lak

» Výrobní číslo 1202

polyuretanový lak pro vysoce odolné nátěry dřeva v interiéru

Vlastnosti:

FORTEKRYL podlahový lak je jednosložková transparentní vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi čisté polyuretanové disperze, speciálních plniv a aditiv. **FORTEKRYL podlahový lak** se vyznačuje vysokou tvrdostí, odolností oděru, odolností žloutnutí a velmi rychlým zasycháním. Je schválený k použití pro povrchové úpravy hraček a výrobků pro děti do 3 let.

FORTEKRYL podlahový lak se vyrábí v lesklém i matném provedení.

Oblast použití:

FORTEKRYL podlahový lak je určen k vnitřním nátěrům dřeva, zejména dřevěných podlah, parket, nábytku, dřevěných hraček apod.

Technické údaje:

Sušina min.	30 hm. %
Spec. hmotnost	cca 1,1 g/cm ³
pH	7,5–9,0
Konzistence (4 mm)	min. 50 s
Přilnavost (mřížka)	0 (výborná)
Zasychání st. 1	40 min. (22 °C)
st. 5	4 hod.
Tvrdość: 1 den	30 %
10 dnů	40 %

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/e
Max. obsah VOC ve výrobku	88,5 g/l
	0,0805 kg/kg
TOC	0,0499 kg/kg

Spotřeba:

0,10–0,13 kg/m² (1 vrstva)

Balení:

0,6 kg plechovky, 1,8 kg, 4 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 30 °C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

FORTEKRYL podlahový lak se nanáší štětcem, pneumatickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 15 °C až 30 °C na pevný, suchý a čistý podklad, zbavený mastných a voskových skvrn. Nižší teplota prodlužuje dobu zasychání. **FORTEKRYL podlahový lak** se nanáší po důkladném promíchání ve 2–4 vrstvách s intervalem mezi nátěry 2–4 hodiny (20–25 °C). Pro první vrstvu je vhodné lak naředit 5 až 10% vody. Dřevěný podklad je vhodné po zaschnutí prvního nátěru přebrousit brusným papírem č.

220. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

ITC Autorizovaná osoba 224

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **FORTEKRYL podlahový lak** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Při stříkání je nutné chránit dýchací orgány vhodným prostředkem s plynovým filtrem.

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte lékařskou pomoc, zejména pokud přetrvávají obtíže.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

FORTEKRYL podlahový lak je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.