

TECHNICKÝ LIST

KOROZAL EMAIL

JK: 246 - 221 - 10 PND: 01 - 3048 - 17 S

- Zloženie:** KOROZAL EMAIL – jednozložkový email je disperzia pigmentov a plnív v roztoku alkydovej živice s prídavkom sikaťív, aditív a organických rozpúšťadiel.
- Použitie:** Ako univerzálny vrchný lesklý náter kovových povrchov ako sú kovové konštrukcie, technologické zariadenia, stĺpy, ploty a brány v exteriéri aj interiéri. Vhodný aj pre obnovu starších a čiastočne skorodovaných kovových predmetov, ktoré sú vopred ošetrené základnou farbou. Používa sa tiež ako vrchná farba na nátery dreva, betónu a iných minerálnych materiálov.
- Návod na použitie:** Všetky podklady musia byť pevné, suché, zbavené hrdze, mastnoty, prachu, iných nečistôt a vopred ošetrené základnou farbou (napr. Korozal S 2000). Vrchnú farbu nanášať až po dokonale preschnutí základnej farby. Pred použitím dôkladne premiešať. Pri natieraní väčších plôch odporúčame zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov! Nanáša sa zvyčajne v 2 až 3 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu. Druhú vrstvu je možné aplikovať najskôr po 24 hodinách. Teplota podkladu a okolia nesmie pri aplikácii klesnúť pod + 5 °C. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Pracovné pomôcky a náradie sa odporúča očistiť riedidlom S6006, S6001, C6000. Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.
- Riedenie:** S6006, S6001.
- Nanášanie:** Štetcom (S6006), valčekom (S6006) alebo striekaním (S6001).
- Výdatnosť:** 10 - 12 m² / kg v jednej vrstve.
- Technické údaje:**
- Vlastnosti v kvapalnom stave**
Vzhľad: kvapalina bez mechanických nečistôt, dovolená je tvorba rozmiešateľnej usadeniny.
Roztierateľnosť: stupeň 1
Výtokový čas, F6 (20 °C / 50 % RV): min. 60 s
Obsah neprchavých zložiek (1 hod./ 125 °C / 2 g): 52 - 73 %
Hustota (20 °C): 0,9 - 1,35 g.cm⁻³
- Vlastnosti pri zasychaní**
Doba zasychania:
Odolnosť voči prachu: 30 min.
Tuhé na dotyk: 5 hod.
pretierateľné: 24 hod.
Úplné vytvrdnutie: 5 - 6 dní
- Vlastnosti zaschnutého náteru**
Vzhľad: hladký a lesklý
Príľnavosť: stupeň 1 - 2
Lesk: stupeň 1 - 2
Kryvosť: stupeň 1 - 2
- Záručná doba:** 36 mesiacov od dátumu výroby.
- Horľavosť:** KOROZAL EMAIL je horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R/H - viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).q

Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväziť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.

