

ESMAL STANDARD

VODOU RIEDITEĽNÁ MALIARSKA FARBA

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Použitie: | Používa sa na vnútorné nátery minerálnych podkladov: sadrokartónu, betónu, stierky, vápennocementových omietok a podobne. | |
| Zloženie: | Zmes anorganických pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej disperzii kopolymérneho pojiva s prísadou funkčných aditív. | |
| Farba: | Matná, biela, neodporúča sa tónovať do farebných odtieňov. | |
| Spôsob nanášania: | Farba sa obvykle nanáša v dvoch vrstvách štetcom alebo maliarskym valcom. Farba je pretierateľná po 8 hodinách, doba schnutia je 24 hodín. Teplota okolia, podkladu a farby nemá byť menšia ako +5°C. | |
| Úprava podkladu: | Podklad musí byť suchý, čistý a dostatočne vyzretý, zbavený biologických nečistôt, prachu a mastných škvŕn. Staré nepevné nátery sa pred aplikáciou musia oškriabať. Nové omietky a staršie podklady odporúčame penetrovať akrylátovou penetráciou Esmal Grund alebo hĺbkovou penetráciou Esmal Grund Ready. Nové sadrové omietky odporúčame penetrovať hĺbkovou penetráciou Esmal Grund Ready. | |
| Riedenie: | Odporúčené riedenie pre aplikáciu valcom, resp. štetcom je 3 dcl vody na 1 kg farby (30%). | |
| Vlastnosti: | Kryvosť: | 3. trieda podľa ISO 6504-3 v základnom stave |
| | Oteruvzdornosť: | 5. trieda podľa ISO 11 998 |
| | Vysoká belosť: | min. 80% BaSO ₄ |
| | Hustota: | min. 1,50g/cm ³ |
| | pH: | 7,5 – 8,5 |
| | Obsah sušiny: | min. 60% |
| | Veľmi nízky koeficient difúzneho odporu pre vodnú paru. | |
| Upozornenie: | Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako + 5°C! Je potrebné dodržiavať technologický postup popísaný v odseku "Spôsob nanášania"! | |



ESMAL STANDARD

VODOU RIEDITEĽNÁ MALIARSKA FARBA

| | |
|------------------------------|---|
| Skladovateľnosť: | Skladovať pri teplotách: od +5 °C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. |
| Informácia o VOC: | Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l. Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l. |
| Bezpečnosť pri práci: | Je uvedená v karte bezpečnostných údajov. |
| Balenie: | Plastové obaly s hmotnosťou 5, 15, 25 a 40kg. |
| Výdatnosť: | cca. 6 m ² z 1 kg farby po nariadení pri jednom nátere (závisí od nasiakavosti podkladu a spôsobu nanášania). |
| Aktualizácia: | Aktualizácia bola vykonaná 11.5.2018. |

