

PENETRAČNÉ ADHÉZIVUM - KONCENTRÁT

Použitie:	Tekutý základný náter určený na spevnenie a stabilizáciu omietok, betónu, pórobetónu, sadrokartónu a iných podkladov v interiéroch a exteriéroch.
Zloženie:	Akrylátová disperzia s prísadou špeciálnych aditív.
Farba:	Bezfarebný s možnosťou pigmentácie.
Spôsob nanášania:	Na suchý a čistý, dostatočne vyzretý podklad so štetkou, valcom alebo striekaním

Možnosti použitia a riedenie:

Použitie	Aplikácia	Riedenie s vodou:
Penetrácia pod farby, stierky, omietky, samonivelačné hmoty a pod.	Zvyčajne 1 náter	1:4 až 1:5 (1L Esmal GRUND, 4 až 5 litrov vody)
Penetrácia betónu alebo vytvorenie protiprašného náteru	2 nátery za sebou	1:3
Penetrácia na spevnenie stierok a omietok	2 nátery za sebou	1:4
Penetrácia na vytvorenie umývateľných stien	Po natretí steny farbou a vyschnutí aplikujte Esmal GRUND v 2 náteroch	1. náter 1:4, nechať vyschnúť, 2. náter 1:2
Prísada do int. alebo ext. farieb na zvýšenie pevnosti a odolnosti proti oteru	Do 25 kg farby pridajte Esmal GRUND v množstve 0,2 l (interiér) alebo 0,5 l (exteriér)	

Vlastnosti: Vyznačuje sa hlbokým prienikom do podkladu. Zvyšuje príľnavosť farieb, stierok, omietok, betónu, samonivelačných hmôt a iných materiálov k podkladu

Hustota: 1,017 g.cm³
Obsah sušiny: 20 %

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako +5°C!

Skladovateľnosť: Skladovať pri teplotách: od +5°C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

Informácia o VOC: Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. h.) je hraničná hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l. **Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.**

Bezpečnosť pri práci: Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.

Balenie: Plastové bandasky s objemom: 1, 3, 10 L.

Výdatnosť: cca. 10-12m²/l (po zriedení), v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Aktualizácia: Aktualizácia bola vykonaná 11.5.2018.