



SPEKTRA DECOR grund

MÍSTO NANÁŠENÍ

Použijte barevný základní nátěr před nanášením dekorativních nátěrů, například SPEKTRA DECOR TOPAZ a SPEKTRA DECOR QUARZ. Nátěr je paropropustný a vhodný pro vnitřní i vnější povrchy stěn. Má dobrou přilnavost na všechny typy minerálních povrchů a staré nátěry různé kvality; doporučuje se proto i pro ošetření povrchů pokrytých různými neabsorpčními a hladkými vrchními nátěry před nanášením obnovujícího nátěru.

VLASTNOSTI

- Vysoká míra kryvosti
- Poskytuje dobrou přilnavost vrchních dekorativních nátěrů
- Snadno se nanáší

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	akrylátový kopolymer, pigment a speciální aditiva ve vodě
BAREVNÉ ODTÍNŮ	bílá
LESK (EN 13 300)	mat
HUSTOTA	1.63 – 1.67 kg/l
OMYVATELNOST	Třída 3
ŘEDĚNÍ	vodou do 10%
EU Kategorie VOC a mezní limity	IIA(h), 30g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 1 g/l
JEDNOTKY BALENÍ	5 l
TRVANLIVOST	Trvanlivost originálně uzavřeného a vhodně skladovaného výrobku (v rozmezí teplot +5C až +35C, na suchém místě) je uvedena na obalu. NESMÍ ZMRZnout!

NÁVOD K POUŽITÍ	
METODA NANÁŠENÍ	Váleček, štětec
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota nátěru, vzduchu a podkladu by měla být alespoň +5C
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	podklad je suchý a připravený pro další natírání po 4 – 6 hodinách
VYDATNOST	teoreticky: s 1 l natřete přibližně 10 – 12 m ² při jedné vrstvě nátěru Reálná spotřeba závisí na hrubosti a absorpčních vlastnostech povrchu.
ČIŠTĚNÍ NÁČINÍ	Vodou, ihned po použití

PŘÍPRAVA PODKLADU

Odstraňte špatně přilnavé staré nátěry, prach a další nečistoty. Pokud nečistoty odstraňujete mokřím čištěním, musí být povrch před nanášením dalších vrstev zcela suchý.

Větší trhliny a poškozené části povrchu vyplňte vyrovnávací hmotou na minerální bázi.

Pokud pracujete se starými povrchy, které byly již dříve několikrát natřeny, a nerovnoměrně absorbují nebo jsou ztvrdlé, doporučujeme povrch před nanášením **SPEKTRA DECOR grund** naimpregnovat **SPEKTRA acrylic impregnation**.

Vnější povrchy

Nové omítky

V závislosti na ročním období a teplotě je nutné nechat je před dalším zpracováním 2 – 4 týdny vyschnout.

Před prvním nanášením nátěru použijte impregnaci pro rovnoměrnější absorbování do povrchu.

Staré omítky

V závislosti na svém stavu musí být špinavé, křehké a drolicí se omítky zcela očištěny pomocí kartáče a/nebo vodou (pod tlakem – maximálně 60 barů).

Staré nátěry na bázi disperzních barev

Špinavé a rozpraskané nátěry musí být očištěny pomocí vody nebo jiný způsobem. Odlupující se nátěry by měly být odstraněny až po pevný povrch. Při mokřím čištění a/nebo odstraňování starých nátěrů musí být povrch před dalším ošetřením zcela suchý.

Beton

Nečistoty je nutné odstranit pomocí vysokotlakého čištění a zbrúšením povrchu. Poškozená místa by měla být opravena (očištění a ošetření výztuží, vyhlazení pomocí vhodné vyrovnávací hmoty) a naimpregnována **SPEKTRA deep impregnation**.



Vnitřní povrchy

Nové omítky

V závislosti na ročním období a teplotě je nutné nechat je před dalším zpracováním 2 – 4 týdny vyschnout. Před prvním nanášením nátěru použijte impregnaci pro rovnoměrnější absorbování do povrchu.

Staré nátěry na bázi disperzních barev

Odstraňte z povrchu nečistoty. V závislosti na množství starých nátěrů a typu nátěru, který bude použit pro obnovu, použijte odpovídající impregnaci. Odlupující se nátěry odstraňte až po pevný povrch. Větší poškozené plochy a trhliny vyhladte pomocí vhodné minerální vyrovnávací hmoty. Poté povrch nezapomeňte impregnovat pomocí **SPEKTRA acrylic impregnation**.

Hladké, lesklé a nepoškozené nátěry by měly být před natíráním lehce zbrušeny, impregnace v tomto případě není nutná.

Sádkartonové plochy by měly být naimpregnovány ještě před vyhlazením vnitřními vyrovnávacími hmotami (**SPEKTRA interior putty**).

Strukturované tapety (Rauhfaser) před natíráním nevyžadují impregnaci. Křídové nátěry musí být zcela odstraněny pomocí vody. Staré tapety a zbylé přilnavé částičky musí být před natíráním zcela odstraněny.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ BAREVNÝ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
1X SPEKTRA acrylic impregnation nebo 1X SPEKTRA acrylic impregnation concentrated product nebo 1x SPEKTRA deep impregnation	1-2 x SPEKTRA Decor grund	SPEKTRA DECOR topaz nebo SPEKTRA DECOR quarz

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI

- Před použitím nátěr důkladně promíchejte.
- Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.