


Živica na zošívanie 2K SI 60 (Gießharz 2K SI 60)

- ✓ bez zápachu
- ✓ rýchlo tuhnúca
- ✓ neobsahuje rozpúšťadlá
- ✓ aplikácia bez miešadla



Popis výrobku

Univerzálne použiteľná, rýchlo tuhnúca, rozpúšťadlá neobsahujúca, bez zápachová, dvojzložková silikátová živica na báze PUR-Vodného skla. Má výbornú prídržnosť a konečnú pevnosť.

Použitie

V interiéri aj exteriéri na zošívanie a silové spájanie pracovných trhlín a trhlín vzniknutých vplyvom pnutia materiálu. Používa sa najmä na vyplňanie a zošívanie trhlín v poteroch, nivelačných hmotách, lepiacich hmotách, na vyplňanie a zošívanie trhlín v dreve, kameni, betóne.

Vhodná aj na prípravne lepenie profilov, napr. schodiskové profily a pod.

Vhodná na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Balenie a skladovanie

Balenie:

1 set 2 x 300ml / 5 setov v pap. krabici

Skladovanie:

V suchu a chlade.

Skladovateľnosť: cca 12 mesiacov

Technické údaje

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.

Konečná pevnosť: po 12 hod

Spotreba: 600 ml vystačí na 600cm³ objemu trhliny

600 ml vystačí na 12 bm trhliny

(šírka trhliny 1mm, hĺbka 50 mm)

Ideálna teplota počas spracovania: +16°C až +22°C

Čas spracovania: 10-12 min

Čas spracovania vo fľaši: 6-8 min

Pochôdzna/prestierkovateľná: po 35 – 45 min

Skúšané podľa

EMICODE - EC 1R Plus veľmi nízky obsah emisií, po vytuhnutí je výrobok pachovo neutrálny a fyziologicky, ako aj ekologicky nezávadný. Nemá žiadne vedľajšie účinky na kvalitu ovzdušia v miestnostiach.

Lepiť

Spracovanie

Odporúčané náradie:

Stierka, keňa.

Podklad:

Musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem.

Na všetky bežné minerálne stavebné podklady ako betón, vápenno-cementové omietky, cementové potery, pórobetón.

Nevhodné použitie:

Bitúmenové podklady, podklady na báze asfaltu.

Príprava podkladu:

Kovové podklady dôkladne odmastite.

Miešanie:

Obsah fľaše s komp.A vlejte do fľaše s komp.B a cca 15 sekúnd intenzívne premiešajte, pretrepaním.

Ak zalievate úzke trhliny a vyžadujete materiál s nízkou viskozitou, vylejte Živicu na zošívanie 2K SI 60 do 3-4 min. do trhlín.

Ak zalievate širšie trhliny a vyžadujete materiál s vyššou viskozitou, počkajte cca 3-4 min a potom Živicu na zošívanie 2K SI 60 nalejte do trhlín. Dávajte však pozor na skrátený čas spracovania!

Spracovanie:

Trhliny pred zalievaním zbavte prachu a voľných častíc, najlepšie povysávaním. Zmiešanú Živicu na zošívanie 2K SI 60 nalejte do trhlín, až po vrch trhliny. Vyplnené trhliny ešte za čerstva výdatne posypte kremičitým pieskom, 0,3-0,8, aby ste dosiahli čo najlepšie spojenie s nasledujúcou vrstvou, napr. nivelačnou hmotou.

Pre perfektný systém

Murexin nivelačné hmoty
Murexin lepiace malty
Murexin lepidlá na parkety

Ochrana pri práci

Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri jeho likvidácii nájdete v **Bezpečnostnom liste**.

Dôležité

Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajúte pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi Obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu závažnosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.

60036 Živica na zošívanie 2K SI 60, 15.01.2014, SVI, str. 2

MUREXIN s.r.o., Magnetová ulica 11, 831 04 Bratislava
Tel.: 02-4927 7224, 02-4927 7244 Fax: 02-4927 7220
e-mail: murexin@murexin.sk, Internet: www.murexin.sk