

# TECHNICKÝ LIST

## PREMIO Profi

JK: 246 262 22 0100 PND: 01 - 3037 - 10 S

<b>Zloženie:</b>	Premio Profi je zmes pigmentov a plnív v kopolymérnej vinylacetátetylénovej disperzii s prídavkom špeciálnych aditív.
<b>Použitie:</b>	Vhodný na vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, betónových panelov. Ideálna pre veľkoplošné striekanie airless systémom. Ponúka dostatočnú belosť nielen pre úžitkové priestory ako chodby, garáže či predajne ale aj pre obytné a reprezentačné priestory.
<b>Návod na použitie:</b>	Všetky podklady musia byť pevné, suché vyzreté, odmastené a zbavené nečistôt. <b>Nové omietky:</b> podklad musí byť suchý, pevný a vyzretý (min. 20-30 dní) , zbavený prachu, nesúdržných vrstiev a mechanických nečistôt. Pred použitím Premia doporučujeme podklad napenetrovať penetračným náterom PENAKRYL. Po zaschnutí, cca 12 hod., sa naniesie 1-2x náter Premio Profi v intervale 4-6 hod. <b>Staré omietky:</b> suchý, pevný podklad, ktorý je zbavený prachu, nesúdržných vrstiev starých náterov a mechanických nečistôt sa naniesie 1x PENAKRYL penetračný náter. Po zaschnutí penetračného náteru, cca 12 hod., sa naniesie 1 - 2 x náter Premio Profi v intervale 4-6 hodín. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Zriedenú farbu odporúčame pri maľovaní občas premiešať.
<b>Riedenie:</b>	vodou pri 1. nátere - do 20 % vody pri 2. nátere - do 10 % vody
<b>Nanášanie:</b>	štetcom, valčekom alebo striekaním
<b>Výdatnosť:</b>	9-12 m <sup>2</sup> /kg v jednej vrstve (závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu)
<b>Aplikačná teplota podkladu:</b>	+ 5 až + 30 °C
<b>Doba zasychania náteru:</b>	cca 4 - 6 hod. pri 20 °C
<b>Technické údaje:</b>	<i>Vlastnosti v kvapalnom stave</i> Vzhľad: farebná homogénna suspenzia, je dovolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie spojiva. Obsah neprchavých zložiek, (1 hod. / 115 °C / 2g): min. 55 %  <i>Vlastnosti pri zasychaní</i> Zasychanie: max. 6 hodín  <i>Vlastnosti zaschnutého náteru</i> Vzhľad: hladký, zliaty, matný Kryvosť: stupeň 1-2 Priľnavosť: stupeň 1  <i>Iné vlastnosti</i> Hustota ( 20 °C): min. 1,55 g.cm-3
<b>Záručná doba:</b>	36 mesiacov od dátumu výroby
<b>Horľavosť:</b>	Premio Profi nie je horľavá kvapalina.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P - viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ). OŠETRENÝ VÝROBOK

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“



Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrnská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151