



Technická informácia



CAPAROL

Capalac Holz-Imprägniergrund (impregnačný základ na drevo)

Bezfarebný ochranný rozpúšťadlový náter na - na vonkajšie použitie.

Popis výrobu

Účel použitia:

Impregnácia s vynikajúcim ochranným účinkom proti plesniam meniacim farbu dreva (ochrana proti modranu). Spevňujúci účinok. Na okná, vonkajšie dvere, drevené obklady, ploty, zrubu atď. Prípustné aj na vnútro vonkajších okien a vchodových dverí. Impregnačný základ na drevo Capalac slúži na ochranu staticky nenamáhaného dreva bez kontaktu so zemou vo vonkajšom prostredí pred hnilobou a modraním.

Vlastnosti:

- krátke časy schnutia
- reguluje vlhkosť
- vynikajúca schopnosť penetrácie
- podporuje príľnavosť ďalších náterov
- pôsobí proti zamodranu
- pôsobí hnilobným procesom

Pojivo:

Alkydová živica so zníženým obsahom arómátov.

Hustota:

cca 0,82 g/cm³

Farebné odtiene:

Bezfarebné

Veľkosť balenia:

1 l, 2,5 l, 10 l

Skladovanie:

V chladnom prostredí. Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté. Odelené od krmív, nápojov a potravín.

Inštrukcie v prípade nebezpečenstva a bezpečnostné doporučenia:

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Uchovávajúte mimo dosahu detí.

Nevdychujte pary/aerosóly.

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

Noste vhodné rukavice.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou

bezpečnostných údajov.

Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite

vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Obsahuje triisobutylfosfát a propiconazol. Môže vyvolať alergické reakcie.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajúte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce

organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11).

Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Kód výrobu farby a laky:

HSM-LV20

Limitná hodnota EÚ pre

obsah VOC:

tohto výrobku (kat. A/h): 750 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 750 g/l VOC.

Hustota: 0,82 g/cm³

VOC: 0,91 kg/kg

TOC: 0,78 kg/kg

ONL: 6 % obj.

Spracovanie

Vhodné podklady:

Savé drevené povrchy bez povrchovej úpravy.

Podklad musí byť čistý, nosný, suchý a bez

odlučujúcich látok. Vlhkosť

dreva nesmie pri rozmerovo

stálych drevených

konštrukčných prvkoch

prekročiť 13% a pri

konštrukčných prvkoch,

ktoré sú nie sú rozmerovo

stále alebo len obmedzene,

nesmie prekročiť 15%. Impregnačný základ na drevo Capalac smie byť použitý iba tam, kde je potrebná ochrana dreva. Musia byť dodržiavané zásady konštruktívnej ochrany dreva. Tieto zásady

sú predpokladom pre trvalú ochranu dreva náterovými hmotami.

Úprava podkladu:

Nové drevené konštrukčné súčasti

Drevené povrchy obrúste v smere vlákna, dôkladne vyčistite a odstráňte vystupujúce látky obsiahnuté v dreve, ako sú živice a zásmolky. Zaoblite ostré hrany.

Staré neošetrené drevo

Zašednuté, zvetrané drevené povrchy zbrúste až na zdravé, nosné drevo a dôkladne vyčistite. Zaoblite ostré hrany.

Spracovanie:

Impregnačný základ na drevo Capalac naneste máčaním alebo natieraním štetcom.

Čistenie náradia:

Po použití lakovým benzínom, resp. terpentínovou náhradou.

Spotreba:

cca 70-100 ml/m², vždy podľa savosti na jeden náter.

Minimálne by malo byť nanesené aspoň 120-160 ml/m². Kvôli zabezpečeniu ochranného účinku pre drevo je potrebné snažiť sa o dodržanie tejto hodnoty.

Presné hodnoty spotreby si musíte zistiť predchádzajúcimi skúšobnými nátermi.

Teplota spracovania:

Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu min. 5°C

Doba vysychania:

Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu pevný na dotyk po cca 5 hodinách. Možnosť pretretia výrobkami obsahujúcimi rozpúšťadlá najskôr po 12 hodinách. Pri

nízkych teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doby schnutia predlžujú. Pri dreve s účinnými látkami, najmä pri tropickom dreve, môže dôjsť k spomaleniu schnutia.

Inštrukcie

Technické poradenstvo:

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00421 255566440

fax 00421 255566435

e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: máj 2014

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.