

ELASTAVIT

hydroizolačná fasádna farba

Typ výrobku	ELASTAVIT je hydroizolačná, elastická fasádna farba na báze vodnej akrylátovej disperzie a prísad.
Popis	Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix tónovacieho systému je možné pripraviť širokú škálu odtieňov podľa rôznych vzorkovníc.
Riedenie	Nie je potrebné
Schnutie	Na dotyk: 15 min Úplne vytvrdený: 30 min
Obsah pevných látok	58 – 60%
Vzhľad	Hladký, matný
Viskozita	7000-11000 mPa.s podľa HRN EN ISO 2555:2008, pri 20°C
Výdatnosť	0,35-0,40 L/m ²
Hustota	1,5-1,65 kg/l
Obsah VOC	VOC kategória a hran.hodnota: A(c), 40g/l (2010), výrobok obsahuje max: 30 g/l
Použitie	<p>ELASTAVIT je hydroizolačná elastická fasádna farba, ktorá je určená na sanovanie nových aj starých vonkajších povrchov s mikrotrhlínami ako aj pre zabránenie ich vzniku. Je vhodná do agresívneho prostredia (vysoké teplotné zmeny, priemyselná atmosféra, silné zrážky, posypová soľ a pod.). Farbu je možné použiť na staré minerálne, akrylové, silikátové a silikónové tenkovrstvé omietky (klasické omietky aj ETICS systémy). Taktiež je vhodná pre karbonizované hrubé a jemné vápenné, vápenno-cementové a cementové omietky. Farba je vysoko elastická a vodoodpudivá. Aplikuje sa v hrúbke 0,5-1mm, čo umožňuje premostenie trhlín do 0,3mm a vďaka elasticite umožňuje sanáciu aktívnych aj pasívnych mikrotrhlín. Farba zabezpečuje dvojaký spôsob zosieťovania. Okrem klasického farba zosieťuje pôsobením UV žiarenia, čo zabezpečuje nízku náchylnosť voči znečisteniu. Vďaka netradičnému UV zosieťovaniu je farba vhodná výlučne pre použitie v exteriéri. Okrem toho si farba zachováva vysokú paropriepustnosť.</p> <p>Podklad musí byť rovný, čistý, pevný a suchý. Musia byť odstránené voľné častice a mastnota. Následne je potrebné povrch impregnovať VITAGRUND hĺbkovou impregnáciou, rozriedenou v pomere 1:1 s vodou. ELASTAVIT sa nanáša neriedený alebo riedený max. 2-3% vody, čo zjednoduší aplikáciu. Farbu je pred aplikáciou potrebné dobre premiešať. Nanášanie sa prevádza valčekom alebo štetcom. Pri normálnej teplote a vlhkosti (+20°C a 60% relatívna vlhkosť) nasleduje druhá vrstva po 24 hodinách.</p>

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





ELASTAVIT

hydroizolačná fasádna farba

Medzináterový interval	24 hod (teplota +20°C, rel.vlhkosť 65%)
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Doba použitia	Min. 18 mes. od dátumu výroby
Upozornenie	ELASTAVIT fasádna farba nie je horľavá. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

