

| | |
|---------------------|--|
| Typ výrobku | FASENA SILIKAT je disperzná silikátová fasádna farba vyrobená na báze kvalitného akrylového väziva, svetlostálych pigmentov, vodného skla a vodu odpudzujúcich prísad. Silikátové farby chemicky reagujú s podkladom a vytvárajú vodoodpudivý náter v vysokou priepustnosťou vodných pár, čo umožňuje podkladu "dýchať". Jednoducho sa aplikuje, výborne prekrýva podklad a je odolná voči atmosfére a UV žiareniu. |
| Popis | FASENA SILIKAT silikátová farba sa vyrába v bielom odtieni a použitím Topmix tónovacieho systému je možné pripraviť odtiene podľa vzorkovnice Topmix. |
| Riedenie | Čistá voda |
| Vzhľad | hladký, matný |
| Obsah sušiny | 55% |
| Viskozita | 11000-13000 mPa.s podľa HRN EN ISO 2555:2008 |
| Výdatnosť | 4-6 m ² / L pri jednom nátere na hladký povrch, v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu |
| Hustota | 1,4-1,5 kg/L, v závislosti od odtieňa |
| Obsah VOC | VOC kat. a limitné hodnoty: A(c), 40g / L (2010); produkt obsahuje: max. 10 g / L |
| Použitie | <p>FASENA SILIKAT fasádna farba je určená pre ochranu a dekoráciu nových minerálnych omietok a obnovu starých silikátových náterov. Nie je vhodná pre nátery sádrových a akrylových podkladov a obnovu starých vápenných a disperzných náterov.</p> <p>Povrch musí byť pred aplikáciou pevný, čistý a suchý, zbavený slabo držiacich častíc, vo vode rozpustných škvrn, solí a mastnoty (čas schnutia klasických omietok, pri normálnych podmienkach (20°C, 65% relatívna vlhkosť) je 7-10 dní na každý cm hrúbky). Na dobre pripravený podklad je nutné naniesť SIMPRA SILIKAT primer impregnáciu v jednej vrstve. Na suchý podklad sa nanáša FASENA SILIKAT silikátová farba zriedená do 5% vodou, v dvoch vrstvách štetcom alebo valčekom. Pred aplikáciou je potrebné farbu dobre premiešať miešadlom. Prvá vrstva farby sa nanáša 3 dni po nanosení impregnácie a ďalšia po úplnom zaschnutí prvej. Nesmie sa aplikovať systémom "mokré na mokré". Aplikácia farby je možná iba v správnych podmienkach: teplota +8 – 30°C, bez dažďa, hmly, silného vetra a priameho slnka. Náradie ihneď po použití umyť vodou. Pred aplikáciou je potrebné drevené, sklenené a kovové povrchy ochrániť. V prípade znečistenia povrch ihneď umyť vodou.</p> |

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.



| | |
|----------------------|---|
| Skladovanie | Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C |
| Doba použitia | Min. 1 rok od dátumu výroby |
| Poznámka | Nesmie zamrznúť! |

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

