

Typ výrobku	KEMOLUX základná olejová farba na drevo je na vzduchu schnúci náter na báze alkydovej živice a oleja.
Popis	Biely, RAL5010, RAL6005, RAL6026, RAL8011
Vzhľad	Matný
Riedenie	Syntetické riedidlo
Schnutie	Suchý na dotyk: 18-20hod, úplne suchý: 24-48hod (pri 20°C a 65% rel.vlhkosti)
Obsah pevných látok	94%
Výdatnosť	10-12m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,9 kg/L (HRN EN ISO 2811-1:2016)
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(d), 300g / L (2010); produkt obsahuje: max. 200g / L
Použitie	Kemolux olejová základná farba sa používa ako základný náter na drevo
Spôsob aplikácie	Pred aplikáciou náteru je povrch potrebné pripraviť. Nové drevo je nutné impregnovať ľanovou fermežou. Aplikácia je možná štetcom v dvoch vrstvách.
Interval medzi nátermi	24 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%). Pred aplikáciou vrchnej vrstvy je potrebné základný náter prebrúsiť.
Vrchný náter	Kemolux email
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Doba použitia	Min. 5 rokov od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

