

Typ výrobku	SIMPRA Grundmix je krycí základný náter pre impregnáciu vnútorných stien.
Riedenie	Voda
Vzhľad	Drsný, matný, červený
Viskozita	8500-15000 mPa.s (HRN EN ISO 2555:2008)
Obsah pevných látok	65 ±2%
Výdatnosť	7-8 m ² , v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,5-1,6 kg/L (HRN EN ISO 2811:2012)
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A (a), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 10 g / L
Aplikácia	SIMPRA Grundmix sa používa na zlepšenie krycích schopností konečných náterov na flakatých alebo nehomogénnych povrchoch alebo sádrovcých stierkach. Taktiež zlepšuje krycie schopnosti slabšie kryjúcich odtieňov. Taktiež je odporúčaný ako medzináter pri zmene kontrastných odtieňov na stene. Použitím sa znižuje spotreba náteru. Odporúča sa nanášanie valčekom. Aplikuje sa na pevný, čistý podklad s teplotou +5 až +35°C, ktoré nie sú vystavené priamemu slnku. Maximálna vlhkosť betónu 3%.
pH	7,5-8,5 (ISO 976)
Skladovanie	Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	6 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Poznámka	SIMPRA Grundmix nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

