

## DREVOLUX Olej na terasy

JK 246 262 70  
PN 112 684 18

### Popis

Zmes syntetického oleja, pigmentov, prírodného vosku a špeciálnych aditív na vodnej báze.

### Použitie

DREVOLUX AQUA DECOR je vodou riediteľná tenkovrstvá olejová lazúra na drevo s obsahom vosku. Používa sa na povrchovú úpravu dreva v interiéri a exteriéri. DREVOLUX Olej na terasy sa používa na pravidelnú údržbu a ochranu drevených terás a iných drevených plôch. Je vhodný na ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva v interiéri a exteriéri. Olej penetruje do hĺbky, účinne chráni drevo pred starnutím, odd'ala uje následky pôsobenia vlhkosti a poveternostných vplyvov. Zachováva prirodzenú štruktúru dreva, vytvára vodoodpudivý povrch. Je možné ho použiť aj na povrchovú úpravu záhradného nábytku, rôznych drevených konštrukcií ako sú pergoly, verandy, altánky, drevené obklady a ploty. Náter je potrebné pravidelne obnovovať, minimálne jedenkrát za rok. Nie je vhodný na nátery voskovaného dreva a nového smrekovca. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

### Farebný odtieň

bezfarebný, orech, dub, palisander, mahagón a platan.

### Riedidlo

Neriedi sa.

### Fyzikálna a technická charakteristika:

#### VOC

0,005 kg/kg

#### TOC

0,010 kg/kg

#### kategória

WB A/e

#### hraničná hodnota VOC:

130 g/l

#### maximálny obsah VOC produktu:

< 130 g/l

| TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU           |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vlastnosti v dodávanom stave</b> |                                   |
| hustota                             | 1,00 – 1,10 g/cm <sup>3</sup>     |
| obsah neprchavých látok             | najmenej 20 % hm.                 |
| výtokový čas                        | 20 – 35 s                         |
| teoretická výdatnosť                | 10 – 15 m <sup>2</sup> /l         |
| <b>Zasychanie</b>                   |                                   |
| na dotyk 1. vrstva                  | najviac 1 h                       |
| na dotyk 2. vrstva                  | najviac 4 h                       |
| <b>Vlastnosti hotového náteru:</b>  |                                   |
| vzhľad                              | hladký, bez mechanických nečistôt |

## **Doporučený stav podkladu:**

drevo - suché, čisté, obrúsené a zbavené prachu a mastnoty

poškodené drevo alebo nesúdržný starý náter obrúste

teplota pri aplikácii 15 – 25° C

relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí najviac 75%

## **Pokyny k aplikácii:**

### **Príprava povrchu pred aplikáciou**

Odstránenie mastnoty, nečistôt a prachu, prebrúsenie podľa potreby.

### **Nanášanie**

Olej sa aplikuje mäkkým štetcom alebo hubkou v smere textúry dreva.

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, tak aby všetok olej vsiakol do dreva, nevsiaknutý olej zotrieť suchou mäkkou textúrou do 10 – 15 minút.

Čas medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev doporučujeme 4 h.

Bezfarebný odtieň nie je vhodné použiť samostatne.

Sýtosť farebného odtieňa sa s každým ďalším náterom zvyšuje.

Neupravuje sa riedením, nanáša sa v dodávanej forme.

Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať!

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie a môže byť príčinou väd náteru.

Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím. Drevo treba pravidelne ošetrovať každú sezónu. Nepoužívajte pri vysokej vzdušnej vlhkosti alebo riziku dažďa.

## **Pokyny k aplikácii**

Náter dreva:

1-2 -krát náter DREVOLUXOM Olej na terasy štetcom bez riedenia

## **Balenie**

0,75 l a 2,5 l

## **Záručná doba a podmienky skladovania:**

24 mesiacov

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +30 °C v suchom a vetranom sklade. Nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

## **Stupeň horľavosti**

Nehorľavá kvapalina.

## **Spôsob likvidácie odpadu**

Je uvedený v karte bezpečnostných údajov.

## **Bezpečnosť a hygiena pri práci**

Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.

## Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi

CHEMOLAK, a. s.  
Továrenská 7  
919 04 Smolenice  
Slovensko  
Telefón: ++421 33 5560111  
Fax:++421 33 5560636  
www.chemolak.sk

## Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.