

<b>Typ výrobku</b>	HARDLUX DIRECT 3v1 je antikorózný náter na dekoráciu a ochranu kovových povrchov
<b>Sortiment</b>	Rôzne odtiene, podľa vzorkovnice Hardlux Direct 3v1
<b>Riedenie</b>	syntetické riedidlo
<b>Vlastnosti</b>	Vďaka antikoróznym vlastnostiam je možná aplikácia na skorodovaný povrch, oceľ, hliník a pevné pôvodné nátery zbavené voľných častíc korózie
<b>Schnutie</b>	na dotyk (manipuláciu): 4-6 hod. úplne: 24 hod.
<b>Vzhľad</b>	Lesklý alebo matný
<b>Obsah pevných látok</b>	60 ± 4% (hmotnostne); 47±3% (objemovo), podľa odtieňa
<b>Obsah VOC</b>	VOC kategória a limitné hodnoty: A (i), 500g / L (2010); produkt obsahuje: max. 499g / L
<b>Viskozita</b>	45 - 80s (DIN 4, 20°C) podľa HRN EN ISO 2431:2012
<b>Výdatnosť</b>	10-12 m <sup>2</sup> / L v jednom nátere pri hrúbke filmu 30-40 μm
<b>Hustota</b>	0,95 – 1,15 kg/l (podľa odtieňa) (HRN EN ISO 2811-1:2016)
<b>Príprava podkladu</b>	Nanáša sa na suchý a obrúsený povrch, očistený od hrubých častíc hrdze. Hladké povrchy ako hliník je potrebné pre aplikáciu prebrúsiť, aby sa zabezpečila dobrá príľnavosť. V agresívnom prostredí sa odporúča použitie základného náteru HARDLUX DS.
<b>Aplikácia</b>	Náter sa nanáša štetcom / vlačekom / striekaním. Upozornenie! HARDLUX DIRECT 3v1 v odtieňoch zlatá, strieborná a medená môžu pri aplikácii vytvárať stopy po ťahoch štetcom alebo valčekom, preto je potrebné nanášanie len v jednom smere.
<b>Odporučený náterový systém</b>	Na pripravený podklad sa nanáša v 2-3 vrstvách
<b>Skladovanie</b>	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





# HARDLUX DIRECT 3v1

**Doba použitia** 5 rokov od dátumu výroby, v uzavretom obale

**Potvrdenie o parametroch výrobku** Vydáva sa pre každú výrobnú šaržu

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

