

<b>Typ výrobku</b>	KEMOPOL PREMIUM BIOSILIKAT je silikátový veľmi dobre kryjúci náter na vnútorné steny. Vytvára pevný, odolný a elastický film, ktorý je umývateľný, tj odolný voči treniu za mokra, takže je možné nadmerné znečistenie natretých povrchov otrieť handričkou namočenou v roztoku univerzálnych čistiacich prostriedkov. Vďaka prirodzenej zásaditosti silikátových spojív je odolnejšia proti vývoju plesní a baktérií. Neobsahuje zmäkčovadlá a konzervačné látky, takže je vhodný pre ľudí náchylných na alergie.
<b>Popis</b>	Vyrába sa v bielom odtieni, ostatné odtiene na vyžiadanie
<b>Riedenie</b>	Riedi sa vodou.
<b>Vzhľad</b>	Hladký, matný
<b>Trieda oderu</b>	za mokra trieda 2 podľa EN 13300
<b>Paropriepustnosť</b>	trieda 1 podľa EN 1062-1
<b>Obsah pevných látok</b>	62±2 % (HRN EN ISO 3251:2008, Φ 75 mm, 105°C, 1h)
<b>Výdatnosť</b>	5-6 m <sup>2</sup> / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
<b>Hustota</b>	1,55 ±0,05 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
<b>Obsah VOC</b>	VOC kategória a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 1g / L
<b>Použitie</b>	Je určený na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien súkromných a verejných budov, ako sú školy, nemocnice, domovy pre seniorov a pacientov. Je vhodný na minerálne podklady, betón, sadrokartónové dosky a vlákno cementové dosky, nosné disperzné a silikátové nátery, s maximálnym obsahom 4 hm. % vlhkosti v podklade (stanoví sa skúškou vlhkomerom metódou CM na samotnej budove). Nové omietky odporúčame sušiť minimálne 30 dní, prípadne až 60 dní pred nanosením silikátovej farby (podľa poveternostných podmienok). Novú stenu sa odporúča impregnovat' univerzálnym základným náterom SIMPRA alebo základným náterom Simpra haftgrund. Na čistý, suchý a pevný povrch sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách, zriedených až 10% vodou. Ďalšia vrstva sa nanáša, až keď je predchádzajúca vrstva úplne suchá. Neodporúča sa pracovať pri teplotách pod +5 ° C. Po ukončení práce obal dobre uzavrite farbou a po natretí umyte náradie vodou.

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.



---

<b>Skladovanie</b>	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
<b>Interval medzi nátermi</b>	4-6 hodín (T = 20 ° C, rel L. = 65%).
<b>Doba použitia</b>	Min. 1 rok od dátumu výroby
<b>Poznámka</b>	Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

