

ADLER Legno-Dura-Öl

7035000200

Matný univerzálny olej na **nábytok a vnútorné vybavenie pre remeselné a priemyselné použitie.**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Matný rýchloschnúci olej pre univerzálnu povrchovú úpravu listnatého a ihličnatého dreva s minimálnou hrúbkou vrstvy. Prírodný vzhľad a haptika dreva zostávajú zachované. Produkt sa vyznačuje veľmi dobrým prienikom do dreva, nízkym zvýraznením textúry dreva, veľmi dobrou plnivosťou, vynikajúcou odolnosťou voči vode a chemikáliám a veľmi dobrým rozlivom. Antistatický.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy




- **DIN 53160/1 a DIN 53160/2** Odolnosť voči slinám a potu
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+

Účinné látky

Modifikované rastlinné oleje, vosky, kyselina kremičitá, benzíny s nízkou mierou zápachu, bezolovnaté a bezkobaltové sikaťiva.

Oblasti použitia



- Na lakovanie normálne a silne namáhaných drevených povrchov nábytku a vnútorného vybavenia, ako napr. nábytok a vnútorné vybavenie spální a obývacích izieb, ako aj drevených podláh a schodov.
- Na vnútornej strane nábytku a skriniek používajte tento produkt v tenkej vrstve kvôli možnému nepríjemnému zápachu.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 5 °C.
- Optimálna teplota pri spracovaní je v rozmedzí 15 – 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.
- **Pozor:** Je potrebné dbať na rovnomerné brúsenie, ako aj na rovnomerný nános produktu.
- Prosím, dodržiavajte naše pracovné smernice **ARL 013 – Bezpečnostné opatrenia pri spracovaní oxidatívne schnúcich olejov a voskov** a **ARL 505 – Pracovné smernice pre laky/lazúry a oleje na báze alkydových živíc.**

Technika nanášania

Spôsob nanášania	Natieranie	Valčekovanie	Nádobková pištoľ
Tryska (mm)	-	-	1,5
Striekací tlak (bar)	-	-	3 – 4
Nános	2x		
Množstvo na nános (g/m ²)	-	-	cca 40
Výdatnosť na nános (m ² /l)	cca 20		

Produkt je pripravený na spracovanie.

Tvar výrobku, povaha podkladu a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Nanášanie ďalšej vrstvy	po cca 5 h
Preschnutý	po cca 7 dňoch

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky náosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Aby sa dosiahlo bezchybné schnutie, je potrebné zabezpečiť dobré vetranie. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu, predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia predĺžiť.

U drevín bohatých na extraktívne látky (ako napr. dub a iroko), môže dôjsť k predĺženiu doby schnutia.

Čistenie pracovného náradia

80025

S ADLER Legno-Reiniger 80025.

PODKLAD**Druh podkladu**

Jemno- a hrubo-pórovité listnaté a ihličnaté dreveny.

Nie je vhodný pre tropické dreveny ako Ipe, Massaranduba, Bangkirai, a pod.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreveny: 12 % +/- 2 %

Ihličnaté dreveny: 15 % +/- 2 %

Príprava podkladu**Nábytok:**

Postupné brúsenie do zrnitosti 220

Drevené a parketové podlahy:

Postupné brúsenie do zrnitosti 150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základovanie**

1x ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200

Medzischnutie: cca 5 h

Medzibrúsenie

Ľahké prebrúsenie: zrnitosť 220 – 280

Brúsny prach odstrániť.

**Vrchná vrstva**

1x ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200

ČISTENIE & OŠETROVANIE**Čistenie & ošetrovanie**

Prosím, dodržujte naše **ARL 258 – Pokyny na ošetrovanie nábytku upraveného s ADLER Legno-Dura-Öl** a **ARL 257 – Pokyny na ošetrovanie podláh upravené s ADLER Legno-Dura-Öl**.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

0,75 l; 2,5 l a 10 l

**Farebné odtiene/
stupne lesku**

Farblos (bezfarebný)

7035000200

- Na posúdenie výsledného farebného odtieňa sa odporúča vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.

Súvisiace produkty

ADLER Legno-Reiniger 80025

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť/skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzatvorenom obale.



Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Odporúčame obsah otvorených nádob premiestniť do menších nádob, aby sa zabránilo tvorbe gélu/kože.

GISCODE

Ö60

Technicko-bezpečnostné údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Zásadne je potrebné zamedziť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto sa dá zabezpečiť len odborným použitím vhodnej ochrannej dýchacej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Spracovanie produktu v striekacích kabínach, ktoré sú znečistené prachom zo striekania obsahujúcim nitrocelulózu, je zakázané z dôvodu rizika samovznietenia!