



## UVIWAX® UV OCHRANA



Osmo Uviwax® UV ochrana je vosková povrchová úprava pre použitie v interiéroch. Chráni lignín v dreve pred škodlivým UV žiarením. Prírodné žltnutie dreva je výrazne znížené a prírodné, tón dreva sa zachováva dlhšie.

Osmo Uviwax® UV ochrana je vodoodpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch. Náter nepraská, neolupuje sa. Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

## FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

### OBLASTI POUŽITIA

Osmo Uviwax® UV ochrana je vhodný ako náter na obklady stien, stropov, skrinky a dvere vo vnútorných priestoroch. Je vhodný pre všetky ľahko sfarbené drevinu.

### OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze polymérnej disperzie a voskov, prísady pre UV ochranu. Rozpúšťadlo: voda.

### FAREBNÉ ODTIENE

7200 bezfarebný hodvábný

7266 biely smrek transparentný

### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 1,05 – 1,15 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita: 20 – 35 s DIN EN ISO 2431/3 mm

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

pH: 8,1 – 8,9

Bod vzplanutia: neudaný

Balenie: 0,75; 2,5 l; 25 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 16 m<sup>2</sup>, v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/d) 130 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 90 g/l.

Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Uchovávajú sa pri teplote +5 °C až +35 °C. Pri preprave a skladovaní nevystavujte mrazu.

## APLIKAČNÉ ÚDAJE

### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Aplikujte pri teplote minimálne +10 °C. Osmo Uviwax UV Ochrana je pripravený ihneď k použitiu, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplniť tmelom. Drevo s vysokým obsahom živice (napr. smrekovec) odmastite Osmo Čističom na štetce. Pri brúsení používajte masku proti prachu. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zametáním a vysávaním prach z brúsenia.

Osmo Uviwax® UV ochrana sa používa samostatne na čisté, suché drevo. Ak je to potrebné, prebrúste jemným brúsnym papierom. Drevo už ošetrené Osmo Uviwax® UV ochrana stačí len očistiť a následne pretrieť.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú aplikáciu.

### SPÔSOBY APLIKÁCIE

Naneste v tenkej vrstve plochým Osmo štetcom alebo Osmo valčekom z mikro vlákna v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite. Nechajte schnúť po dobu 3 – 4 hodín, pri dobrom vetraní. Pred nanosením druhého náteru povrch v prípade potreby obrúste brúsnym papierom (zrornosť P360). Po zaschnutí aplikujte rovnomerne a v tenkej vrstve druhý náter. Pre renovácie zvyčajne postačuje jeden náter.

### ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Pracovne náradie okamžite po použití umyť vodou a mydlom.

### DOBA SCHNUTIA

Cca 3 – 4 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení dobre vetrajte.

### UPOZORNENIE

Osmo Uviwax® UV ochrana sa používa samostatne. Nekombinujte s ostatnými povrchovými úpravami.



## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Zabráňte vdychovaniu výparov a aerosólov. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore. Nesprávne uskladnenie môže viesť ku zvýšenému tlaku v obale. Prosím, otvárajte opatrne. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

**POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).** Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

### LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

# RENOJAVA



### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

### Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199  
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované december 2017