

Pullex Holzöl

50520 ff

Rozpúšťadlový olej na drevo pre zvislé plochy v exteriéri, pre domáce a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis

Olej na báze modifikovaných olejov, na drevo v exteriéri, bohatý na spojivá, s veľmi dobrou penetráciou a špeciálnymi, vysokoúčinnými UV-absorbérmi.

Produkt neobsahuje aromatické rozpúšťadlá.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

Účinná látka:

0,3% (0,3 g/100 g) IPBC (Jód propinylbutylcarbamát)

Oblasti použitia




- Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerov stabilné drevené prvky v exteriéri a interiéri ako napr. drevostavby, drevené obklady, profilové dosky, balkóny, obloženia.
- Rozmerovo stabilné drevené prvky ako okná a vonkajšie dvere, ak je požadovaný olejovaný povrch (postup nezodpovedá bežným normám a smerniciam, ako napr. ÖNORM B 3803, ÖNORM C 2350)
- Pre podlahy terás a prechodové mostíky odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať
- Nespracovávať pri teplote nižšej ako + 5°C, vyššej ako 30 °C a /alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80 %
- Na nové drevené stavebné diely odporúčame povrchovú úpravu zo všetkých strán.
- Vodorovné dielce natrieť tenko, aby nedošlo k odlupovaniu v dôsledku príveľkej vrstvy.
- Náterom nie je možné zabrániť výronu živice
- Vymytie vodorozpustných extraktívnych látok, obzvlášť pri daždi s vetrom, môže byť minimalizované povrchovou úpravou zo všetkých strán a dodatočným náterom čelných plôch.
- Na smrekovci a drevinách bohatých na extraktívne látky

10-15 (nahrádza 07-15) ZKL 4410


otočiť

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

môžu zvyšky po čistení (vysoká zásaditosť) alebo železný prach (tvorba hrdze) viesť k čiernym škvrnám

Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	Natieranie
Výdatnosť na nános(m ² /l)- hobľované drevo	cca 12 - 15
Výdatnosť na nános(m ² /l)- pílené drevo	cca 8 - 10


POZOR: Produkt nestriekať!!

Produkt je pripravený na natieranie.

Tvar, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Prelakovateľný	po cca 12 hod
----------------	---------------

Uvedené údaje sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu čas schnutia predĺžiť.

Na drevinách bohatých na extraktívne látky (ako napr. dub lroko) môže dôjsť k dlhšiemu času schnutia.

Čistenie náradia



S ADLER Adlerol Aromatenfrei 80301

PODKLAD

Druhy podkladu

Ihličnaté a listnaté dreveniny ako aj pre exteriér vhodné drevené výrobky, ako napr. masívne drevené dosky, vrstvené lamelované drevo, konštrukčné masívne drevo.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Dbať na rakúsku normu ÖNORM B 2230-1.

Vid' aj VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; Maliarske a lakovačské práce.

Prosím, dodržujte aj technický list BFS č.18

Vlhkosť dreva

Listnaté drevo 12% +/- 2%

Ihličnaté drevo 15% +/- 2%

Príprava podkladu

Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako napr. živica a živičníky odstrániť. Ostré hrany zaobliť.

Dreveniny bohaté na živicu a exotické dreveniny s obsahom látok predlžujúcimi schnutie očistiť s ADLER Nitro-Verdünnung 80001.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Impregnácia	Ak je potrebné, 1x impregnovat' s Pullex Imprägnier-Grund 4436000200 na ochranu pred zamodraním, hubami a hmyzom (platí pre dreveniny v triede trvanlivosti podľa EN 350-2, 3 - 5). Medzisušenie: 12hod. Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.
Základovanie	1x Pullex Holzöl 50520 ff Medzisušenie: cca 12 hod.
Vrchná vrstva	1x Pullex Holzöl 50520 ff

OŠETROVANIE & RENOVÁCIA

Ošetrovanie	Životnosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a farebný odtieň; pre dlhú životnosť je potrebná včasná starostlivosť. Odporúčame vykonávať ju raz ročne. Ak je potrebné, ešte celistvé plochy zbaviť prachu a špiny a 1 x natrieť s Pullex Holzöl 50520 ff U hlbokopórovitých drevenín ako napr. dub a iroko je potrebné počítať so skrátenými intervalmi pre renováciu. Odtieň Farblos (bezfarebný): zašednutie sa spomalí, nie je mu však však zabránené. Prosíme dodržujte našu „ Pracovnú smernicu pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov (časť Údržba a renovácia) “.
Renovácia	Zvetrané resp. zašednuté drevo obrúsiť až po surové drevo. Ďalší postup ako pri novom nátere (pozri postup povrchovej úpravy).


POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia	750 ml; 2,5 l a 10 l						
Farebné odtiene/stupne lesku	<table border="0"> <tr> <td>Farblos (bezfarebný)</td> <td>50520</td> </tr> <tr> <td>Lärche (smrekovec)</td> <td>50521</td> </tr> <tr> <td>Natur (prírodný)</td> <td>50522</td> </tr> </table> <p>Ďalšie odtiene sú miešateľné pomocou miešacieho systému ADLER Farbmischsystem Color4you.</p> <p>Bázové laky: Basis W30 50520</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výsledný farebný odtieň podstatne závisí od vlastnej farby dreva, množstva nánosu, farby impregnácie a farby vrchnej povrchovej úpravy. • Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy. • Pre zabezpečenie rovnomernosti náteru na jednej ploche použiť materiál s rovnakou šaržou. • Pre dobrú odolnosť voči poveternosti smú byť použité výlučne iba pigmentované odtiene. • Natónované produkty prosíme spotrebovať do 3 mesiacov. 	Farblos (bezfarebný)	50520	Lärche (smrekovec)	50521	Natur (prírodný)	50522
Farblos (bezfarebný)	50520						
Lärche (smrekovec)	50521						
Natur (prírodný)	50522						

Ďalšie produkty

ADLER Adlerol 80301
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
Pullex Imprägnier-Grund 4436000200
Pullex Bodenöl 50527 ff

ĎALŠIE POKYNY

Životnosť/skladovanie

Minimálne 5 rokov v originálne uzavretom obale.

Skladovať chránene pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Obsah použitého balenia odporúčame preliať do menšej nádoby, aby sa zabránilo želfrovaniu / tvorbe kože.

Technické údaje

Obsah VOC EU-medzná hodnota pre Pullex Holzöl (Kat. A/e):
400 g/l (2010). Pullex Holzöl obsahuje max. 400
g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**.

U handier, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi výrobkami vzniká nebezpečenstvo samovznietenia! Mokrú handru nechať sušiť rozprestretú. Uchovávať v uzavretých kovových nádobách alebo vo vode.
