

Pullex Imprägnier-Grund

4436000200

Ochranná impregnácia na báze rozpúšťadiel pre domácich majstrov a remeslo

POPIS PRODUKTU

Všeobecné

Rozpúšťadlová, bezaromatická impregnačná ochrana dreva s obsahom biocídov na drevo v exteriéri, neobsahuje sikatíva s obsahom kobaltu aromatické rozpúšťadlá.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- Použité účinné látky poskytujú podľa platnej ÖNORM B3802-2 resp. DIN 68800-3 požadovanú ochranu pred zamodraním (skúška podľa EN 152-1), drevokazným hubám (skúška podľa EN 113) a preventívne voči napadnutiu hmyzom (skúška podľa EN 46)
- Uznávací certifikát (06/93) ARGE Holzschutzmittel, Zväzu chemického priemyslu Rakúska
- **Účinné látky** (B, P, Iv)
 - 0,5 % IPBC
 - 0,2 % Tebukonazol,
 - 0,06 % Permethrin

Oblasti použitia




- Rozmerovo nestabilné stavebné prvky v exteriéri ako drevené stavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty ako aj rozmerovo stabilné stavebné prvky ako okná a dvere atď. v triede namáhania 2 a 3.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať
- nespracovávať pri teplote menej ako + 5°C a /alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80 %
- Produkt nie je bez vrchného náteru odolný voči vplyvom poveternosti!
- Prosíme dbajte na naše **Smernice pre použitie ochranných prostriedkov na drevo**

Spôsob nanášania

Spôsob nanášania	natieranie	Máčanie/ polievanie
Riedenie	-	
Výdatnosť na nános (m ² /l)	cca. 12	8 - 12
Výdatnosť na nános (g/m ²)		100 - 120

POZOR: Produkt nestriekať!!
Produkt je pripravený na natieranie.

Tvar, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



prelakovateľný	Po cca. 12 h
----------------	--------------

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreveniny, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu čas schnutia výrazne predĺžiť.

Na drevinách bohatých na extraktívne látky (ako Iroko, dub) môže dôjsť k dlhšiemu času schnutia.

Čistenie náradia

S ADLER Adlerol aromatenfrei 80301.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Ihličnaté a listnaté dreveniny ako aj drevené dielce vhodné pre exteriérové použitie, ako napr.masívne vrstvené lamelované drevo, konštrukčné masívne drevo atď.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masťnôt, vosku a drevného prachu.

Dbajte na normu ÖNORM B 2230-1.

Dbajte aj na VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; Maliarske a lakovačské práce.

Prosíme dbať aj na technický list BFS č.18

Predpokladom pre dlhú trvanlivosť povrchovej úpravy je akceptovanie zásad konštrukčnej ochrany dreva.

Vlhkosť dreva

Listnaté drevo: 12 % +/- 2 %

Ihličnaté drevo: 15 % +/- 2 %

Príprava podkladu

Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako napr. živica a živičníky odstrániť. Ostré hrany zaobliť.

Dreviny bohaté na živicu a exotické dreviny s obsahom látok predlžujúcimi schnutie očistiť s ADLER Nitroverdünnung 80001.

Miesta napadnuté machom, riasami a plesňami ošetriť prípravkom ADLER Fungisan 90783.

Prosíme dbajte príslušné technické listy jednotlivých produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základovanie**

1 x Pullex Imprägnier-Grund Farblos 4436000200
(bezfarebný)

12 h sušenie

**Medzivrstva a
Vrchné lakovanie**

Podľa oblasti použitia napr: Pullex Plus-Lasur 50314 ff; Pullex Top-Lasur 50550 ff, Pullex Objekt-Lasur 50790 ff; Pullex Holzöl 50520 ff, Pullex Fenster-Lasur 50413, Pullex Color 50530 ff, Alkyd-Grund 54063, Samtalkyd 52351 ff und Brilliantalkyd 52301 ff

Prosíme dbajte príslušné technické listy jednotlivých produktov

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l; 200 l


Farebné odtiene

Farblos

4436000200 (bezfarebný)

Prídavné produkty

ADLER Adlerol 80301
ADLER Fungisan 90783
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
Pullex Plus-Lasur 50314 ff
Pullex Top-Lasur 50550
Pullex Objekt-Lasur 50790 ff
Pullex Holzöl 50520 ff
Fenster-Lasur 50413
Pullex Color 50530 ff
ADLER Alkyd-Grund 54063
ADLER Samtalkyd 52351 ff
ADLER Brilliantalkyd 52301 ff

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/Skladovanie**

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.

Skladovať chránene pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Odporúčame preliať obsah použitého balenia do menšej nádoby, aby sa zabránilo želatínácii / tvorbe kože.

Kód produktu pre farby a laky

HSM-LV20

Technicko-bezpečnostné pokyny

Dbajte prosím na Smernice pre použitie ochranných prostriedkov na drevo a príslušnú kartu bezpečnostných údajov! Die aktuelle Aktuálnu verziu môžete obdržať na www.adler-lacke.com

U handier, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi výrobkami, existuje nebezpečenstvo samovznietenia. Mokrú handru nasiaknutú s Pullex Imprägnier-Grund nechajte sušiť rozprestretú. Je nutné ich uchovávať v uzavretých kovových nádobách alebo vo vode.

Drevo čerstvo ošetrené s Pullex Imprägnier-Grund musí byť ihneď po aplikácii uložené na tvrdom nepremokavom podklade, aby sa zabránilo prieniku zvyškov do podlahy. Eventuálne môžu byť zachytené zvyšky opätovne použité alebo odstránené.

Pullex Imprägnier-Grund obsahuje účinné biocídne látky pre ochranu dreva pred zamodraním, drevokazným hubám a preventívne proti hmyzu. Sú použiteľné vtedy, keď sa ochrana dreva dovoľuje alebo ak sa požaduje v ojedinelých prípadoch. Nepoužíva sa veľkoplošne v interiéri, v žiadnom prípade sa nesmú používať v obývacích izbách a spálňach. Nesmie sa používať k ošetrovaniu priestorov, v ktorých sa získavajú, vyrábajú, skladujú a predávajú potraviny a krmivá. Nie je vhodný na drevo, ktoré je použité vo včelínoch alebo v saunách, a na drevo, ktoré je v trvalom styku so zemou alebo s vodou.
