


Pullex Fenster-Lasur
50413

Popis výrobku

Renovačná bezaromatická lazúra s obsahom rozpúšťadiel na báze vysokocenných alkydových živíc pre domácich remeselníkov a remeselné použitie. Špeciálne pigmenty a UV filter zaručujú dlhodobú ochranu voči poveternostným vplyvom.

Neobsahuje biocídy, v spojení s Pullex Renovier-Grund 50236 ff chráni pred zamodraním (B), proti drevokazným hubám(P) a voči napadnutiu hmyzom (Iv).

Oblasť použitia

Na renováciu rozmerovo stabilných a čiastočne nestabilných drevených výrobkov v exteriéri, napr. okná, dvere, okenice, garážové brány.

Spôsob aplikácie

Natieranie štetcom

Ošetrovanie podkladu

Odstrániť staré zvyšky farieb (ADLER Farbabziehschaber 96422), dobre priľnuté staré nátery prebrúsiť najprv brúsnym papierom zrnitosťou 60, dobrúsiť zrnitosťou 120.

Základný náter
ihličnaté dreviny:

1x Pullex Renovier-Grund 50236 (pozri technický list), sušenie 12 hodín.

listnaté dreviny:

namiešať farebný odtieň Pullex Plus-Lasur50236 ff podľa pôvodného; u pórovitých drevín ako dub sa musí počítať so skrátenými intervalmi renovácií.

Vysoká vlhkosť vzduchu príp. nízke teploty môžu čas sušenia výrazne predĺžiť.

U exotických drevín ako napr. iroko sa musí počítať s dlhším časom sušenia.

Vrchný náter
ihličnaté dreviny

2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 v zvolenom farebnom odtieni.

listnaté dreviny:

Prosím obráťte

Pokračovanie

	2x Pullex Fenster-Lasur 50413 v odtieni „Natur für Laubhölzer“ Medzisušenie cca 6 hodín Vysoká vlhkosť vzduchu príp. nízke teploty môžu čas sušenia výrazne predĺžiť.
Riedenie	Dodávané balenie je pripravené na spracovanie.
Čas sušenia (teplota miestnosti 20 °C)	Pretierateľný po cca 6 hodinách.
Teplota spracovania a objektová teplota	Najmenej +5°C
Pracovné náradie	Ihneď po použití vyčistiť s výrobkom ADLER Adlerol 80301.
Výdatnosť	8-10 m ² /l na 1 nános
Balenie	750 ml, 2,5 l
Farebné odtiene	W 30 50413 k výrobe iných farebných odtieňov podľa ADLER Holzfarbtonkarte edície 21 Living Wood
Skladovateľnosť	Minimálne 5 rokov v originálne uzavretých obaloch Odporúčame preliať obsah použitého balenia do menšej nádoby, aby sa zabránilo želatinácii/tvorbe kože.
Techn. bezpečnostné údaje	Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov a smernice k použitiu prostriedkov na ochranu dreva! U handier, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi výrobkami, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia. Mokrú handru nasiaknutú s Pullex Fenster-Lasur 50413 nechajte schnúť rozprestretú. Je nutné uchovávanie v uzavretých nádobách alebo vo vode.