

ADLER PUR-Naturmatt

26132

Rozpúšťadlový 2-zložkový PUR- matný lak pre **nábytok a vnútorné vybavenie**, pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis


Rýchlo schnúci 2-zložkový PUR-priehľadný lak na báze akrylátových živíc na dosiahnutie prirodzeného charakteru neopracovaného dreva. Veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť, matný efekt, tlmené zvýraznenie textúry dreva a pekná kresba pórov.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **ÖNORM A 1605-12** (Nábytkové povrchy)
Odolnosť voči chemickým vplyvom: 1-B1
Správanie sa pri odere: 2-D (≥ 50 U)
Správanie sa pri namáhaní poškrábaním: 4-E ($\geq 0,5$ N)
- **DIN 68861** (Nábytkové povrchy)
časť 1: správanie sa pri záťaži chemikáliami: 1 B
časť 2: správanie sa pri záťaži oderom: 2 D (od 50 do 150 U)
časť 4: správanie sa pri namáhaní poškrábaním: 4 E ($> 0,5$ do $\leq 1,0$ N)
- EN 13501-1 (správanie sa pri požiari) v kombinácii s ťažko zápalnými drevotrieskovými doskami (aj dyhovanými) B-s1, d0
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie škodlivých prchavých látok: A+

Oblasti použitia




- Pre lakovanie normálne namáhaných plôch nábytku a interiérového vybavenia ako napr. spálne, obývacie miestnosti oblasť použitia III až IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Na základe efektu hlbokého matu povrchov nie je vhodný na plochy vystavené stálemu namáhaniu poškrábaním alebo oderom (nebezpečenstvo tvorby lesku).
- Vhodný pre plochy bielené peroxidom vodíka

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie




- Produkt pred použitím premiešať.
- ADLER PUR-Naturmatt už obsahuje optimálne množstvo ochranných prostriedkov voči účinku svetla ako ochranu pred žltnutím, ďalší prídavok nie je prípustný.
- Kvôli efektu hlbokého matu povrchov a tým aj zodpovedajúcemu podielu matovacích prostriedkov neodporúčame lakovanie tmavých alebo tmavo namorených drevín.
- Prosím, dodržujte na naše „**Smernice pre PUR-laky**“.

Pomer miešania


10 hm.-dielov ADLER PUR-Naturmatt 26132
1 hm.-diel ADLER PUR-Härter 82029

ADLER PUR-Naturmatt smie byť použitý výlučne s tužidlom a to v uvedenom pomere. Odchýlky vedú k poruchám filmu.

Doba spracovateľnosti

1 pracovný deň;

Natužená zmes z predchádzajúceho dňa môže byť použitá, musí byť ale zmiešaná v pomere 1:1 s čerstvo natuženým materiálom;

Technika nanášania

Spôsob nánosu	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atď.)	Nádobková pištoľ
Striekacia tryska (ø mm)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Striekací tlak (bar)	100 - 120	100 - 120	3 - 4
Rozprašovací vzduch (bar)	-	1 - 2	-
Riedenie	ADLER DD-Verdünnung 80019		
Prídavok riedidla v %	-	-	5
Viskozita (s) 4 mm pohár, 20°C	22	22	18
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca. 80 - 120 na nános; celkové množstvo nánosu max. 250		

Tvar, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť len na základe skúšobného náteru.

Pre dobré preschnutie sa odporúča dôsledne dodržať množstvo nánosu. Príliš hrubé vrstvy vedú k predĺženiu schnutia

Doby schutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Brúsiteľný a prelakovateľný	po cca. 1 hod.
Manipulovateľný a stohovateľný	cez noc

Uvedené údaje sú smerodajné. Doba schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie pracovného náradia

S ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo
ADLER Waschverdünnung 80077

PODKLAD**Druhy podkladu**

Listnaté a ihličnaté drevo (masív, dýhované- drevotrieskové- drevovláknité dosky).

Prosím, dodržujte naše pracovné smernice „Druhy drevín pre PUR-laky“.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu	Listnaté dreveniny: prebrúsenie zrnitosťou 150 - 180 Ihličnaté dreveniny: prebrúsenie zrnitosťou 100 - 150
TVORBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY	
Základovanie	1 x ADLER PUR-Naturmatt 26132
Medzibrúsenie	Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou 240 – 320. Zabrániť prebrúseniu! Brúsny prach odstrániť. Medzibrúsenie musí byť vykonané bezprostredne pred vrchným lakovaním, aby sa zaručila dobrá príľnavosť.
	
Vrchné lakovanie	1 x ADLER PUR-Naturmatt 26132
OŠETROVANIE o celkovú povrchovú úpravu	
Čistenie a ošetrovanie	Čistenie s ADLER Clean-Möbelreiniger 96490. Varujeme pred použitím olejových, balzamovacích a leštiacich prostriedkov na údržbu veľmi matných povrchov nábytku, pretože môže dôjsť tvorbe lesklých miest. Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov
POKYNY PRE OBJEDNÁVKU	
Veľkosti balenia	4 kg; 20 kg; ostatné veľkosti na vyžiadanie
Ďalšie produkty	ADLER PUR-Härter 82029 ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER Waschverdünnung 80077 ADLER Clean-Möbelreiniger 96490
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie	Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a vysokými teplotami (nad 30 °C) .
	
Technické údaje	Viskozita pri dodaní cca. 25 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C) Viskozita zmesi cca. 22 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)
Technicko-bezpečnostné údaje	Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk . Produkt je určený len na priemyselné a remeselné spracovanie. Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)
	