

## K 168 Lepidlo na PVC

Disperzné lepidlo na lepenie PVC, CV a textilných podlahových krytín na nasiakavé podklady



Zubovú stierku



Vhodné pod kolieskové stoličky



Vhodné na podlahové vykurovanie

### Technické údaje

Dodávaná forma:	pasta
Farba:	krémovo biela
Hustota:	cca 1,5 kg/l
Spotreba:	cca 300-400 g/m <sup>2</sup> v závislosti od veľkosti zubovej stierky a povrchu podkladu
Doba odvetrávania:	cca 10 min.
Doba spracovania:	cca 40 min.
Zaťaženie:	po cca 24 hod.
Konečná pevnosť:	po cca 72 hod.
Teplná odolnosť pre transport a skladovanie:	od 0 °C do +50 °C

Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normálnych klimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel. vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

### Vlastnosti

- jednoduché nanášanie
- dlhá doba spracovania
- vysoká počítočná príľnavosť

### Oblasti použitia

Disperzné lepidlo bez rozpúšťadiel na lepenie:

- homogénnych PVC podlahových krytín, obkladov a dlažieb,
- CV podlahových krytín,
- textilných krytín s latexovým podkladom,

na nasiakavé podklady.

Podlahovú krytinu pokladajte do ešte stále vlhkého lepidla. Vhodné na použitie v domácich i komerčných priestoroch.

### Príprava podkladu

Podklady musia byť čisté, pevné, suché, bez konštrukčných chýb, trhlin a substancií narúšajúcich prídržnosť, pevné v ťahu a tlaku podľa aktuálne platných noriem a predpisov. Staré zvyšky lepidiel, stierkových hmôt alebo podlahových krytín dôkladne odstráňte. Po mechanickom očistení (brúsenie/odsatie prachu) podklady ošetríte vhodným penetračným náterom Ceresit a v prípade potreby vyrovnajte nerovnosti vhodnou samonivelizačnou hmotou Ceresit. Anhydritové potery prebrúste (zrinitosť 16), prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetráciou. Na potery z liateho asfaltu aplikujte vrstvu samonivelizačnej stierky Ceresit hrúbou minimálne 2 mm. Venujte pozornosť návodom na použitie, zvlášť miere vyzretosti podkladu na kladenie.



# Ceresit

Technický list K 168

## Spracovanie

Lepidlo pred použitím dobre premiešajte a naneste vhodnou zubovou stierkou na podklad.

**Mokrú lepenie (nasiakavé podklady):** Po cca 10 min. od nanosenia lepidla (doba odvetrania) začnite s pokladaním krytín do ešte vlhkeho lepidla. Krytinu starostlivo pritláčajte, vyvarujte sa vzniku vzduchových bublín. Lepidlo musí pokryť celú rubovú stranu krytiny. Lepené krytiny nesmú byť napnuté a musia ležať rovno, inak je nutné ich zaťažovať. Zabráňte stlačeniu spojov. Pre skrátenie otvorenej doby alebo pre dosiahnutie ešte vyššej lepivosti môžete použiť metódu tzv. kontaktného lepenia (odtláčok lepidla na rub podlahoviny, jej zvädnutie, odvetranie a následné pritlačenie popr. zavalcovanie). Spojie zvärajte najskôr po 24 hodinách od lepenia. Dodržiavajte pokyny výrobcu krytín k pokladaniu!

## Neprehliadnite

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote podkladu nad +15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75 %. Doba odvetrania, resp. doba spracovania závisí od teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu a od nasiakavosti podkladu. Vyššia teplota, resp. nízka relatívna vlhkosť vzduchu ju skracujú, nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť vzduchu ju predlžujú. Zváranie podlahových krytín vykonávajte najskôr po 24 hodinách od polozenia. V prípade, že sa dlhším skladovaním vytvorí pevný povlak na povrchu lepidla, je potrebné ho odstrániť (nemiešavajte!). Škrvy od lepidla očistite vlhkou handričkou. Nástroje očistite vodou. Otvorené nádoby tesne uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

**Prvá pomoc:** Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

**Produkt je určený na profesionálne použitie.**

## Likvidácia odpadu

Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly. Zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

## Balenie

14kg plastové vedro

Prepravné množstvo: 44 vedier na palete

## Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch. **Chráňte pred mrazom!**

**UPOZORNENIE:** Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

### Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: +421 2 333 19 111  
E-mail: [ceresit@sk.henkel.com](mailto:ceresit@sk.henkel.com)  
[www.podlahy.ceresit.sk](http://www.podlahy.ceresit.sk)



**Kvalita pre profesionálov**

K 168, 05/2017