

DRUH VÝROBKU	> Roof expert C primer je koncentrát na báze umelej živice a prísad, bez rozpúšťadla.	
ÚČEL	> Hlboký základný náter na prípravu betónových a cementových podkladov pred nanášaním Roof expert AC náteru	
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> > Hlboko preniká do podkladu > Vyrovnáva absorpciu > Spája povrchové častice 	
TECHNICKÉ ÚDAJE:	Viskozita	4,0 – 6,0 Pas (RVT ISO 2555 A4/20/23°C)
	Hustota	0,92 – 1,12 g/cm ³
	pH	7,5 – 9,0
ÚDAJE PRE APLIKÁCIU:	Teplota aplikácie	+5°C do +35°C, optimálna medzi 15-25°C
	Relatívna vlhkosť vzduchu	% RV do 80% RV; teplota podkladu by mala byť najmenej 3°C nad rosným bodom.
	Riedenie	Čistou vodou v pomere 1:5 (jedna časť impregnácie a päť častí vody)
	Sušenie	Na dotyk - 1 hodina na 23°C a 50% RV Úplne - 4-5 hodín na 23°C a 50% RV
	Poznámka: Časové rozpätie je približné a závisí od zmeny podmienok okolia, zvlášť teploty a relatívnej vlhkosti.	
SPÔSOB APLIKÁCIE	Štetcom, vlneným valcom alebo striekaním v jednom alebo dvoch náteroch, v závislosti od absorpcie podkladu	
PRÍPRAVA PODKLADU	Podklad musí byť rovný, suchý, jemne opracovaný, pevný a bez puklín, dobre očistený d prachu, masntôt a iných nečistôt.	
POKYNY PRE APLIKÁCIU	Impregnácia sa musí pred použitím dobre pretrepať. Roof expert C primer riediť vodou v pomere 5:1. Odporúčame Roof expert C primer aplikovať valcom alebo štetcom rovnomerne v jednej vrstve tak, že impregnáciu vylejete do čistej nádoby vhodnej na namáčanie valca alebo štetca. Ďalšia vrstva je potrebná v prípade extrémne zlého podkladu. Druhá vrstva sa nanáša bezprostredne po prvej vrstve, ktorá je suchá na dotyk. Nízke teploty a vysoká relatívna vlhkosť predlžia dobu schnutia. Pri práci s valcom použite mriežku na otieranie valca.	
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY	Neaplikovať ROOF EXPERT C primer na cementové podklady s obsahom vlhkosti nad 2.5% ani na podklady, kde existuje možnosť zvýšenia vlhkosti pod tlakom. Nenanášať v prípade rosy na podklade. Výrobok nevyliavajte priamo na podklad, aby ste tak zabránili lokálnemu nasýteniu. Roof expert C primer riediť určeným množstvom vody, inak vznikne film na povrchu podkladu, čo znižuje príľnavosť Roof expert AC náteru na primer.	
ČISTENIE NÁČINIA	Všetko náčinie okamžite po aplikácii dôkladne umyť vodou.	
SPOTREBA	0,20-0,25 kg/m ² (4-5 m ² /kg) zriedenej impregnácie v jednej vrstve. Spotreba je približná a závisí od drsnosti a absorpcie podkladu.	
BALENIE	Plastový obal à 5 kg.	
SKLADOVATEĽNOSŤ	V továrensky uzatvorených obaloch možnosť skladovania 24 mesiacov, v suchých a zatvorených miestnostiach pri teplote od +5°C do +30°C. Chráňte výrobok pred zamrznutím, pred priamym slnečným svetlom.	
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	Informácie o bezpečnej manipulácii, skladovaní a odstránení výrobku nájdete v Bezpečnostnom liste.	

Táto informácia vypracovaná je na základe laboratórnych skúšok a údajov získaných na základe praktických skúseností a slúži len ako návod na použitie. Zodpovednosťou konečného užívateľa je odhaliť vhodnosť výrobku na určitý účel a vykonať kontrolu kvality alebo podmienok podkladu a ďalších faktorov, ktoré vplývajú na aplikáciu výrobku. Chromos boje i lakovi d.d. neakceptuje zodpovednosť vyplývajúcu zo strát, zranení alebo škôd, spôsobených nesprávnym použitím výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny. Podrobné informácie a pokyny vám poskytnú naši odborníci pre rozvoj a aplikáciu.