

## Roof expert M primer

Antikorózný základný náter  
na báze akrylátu

<b>DRUH VÝROBKU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Antikorózný základný náter vyrobený na báze akrylátovej vodnej disperzie s obsahom antikorózných pigmentov.</li> </ul>	
<b>ÚČEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Na ochranu pozinkovaných ocelových konštrukcií pred aplikáciou ROOF EXPERT AC náteru.</li> </ul>	
<b>VLASTNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Výborná protikorózna ochrana</li> <li>&gt; Silná príľnavosť k pozinkovanému kovu</li> <li>&gt; Vynikajúca odolnosť voči rozličným poveternostným podmienkam</li> <li>&gt; Rýchloschnúci</li> </ul>	
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE:</b>	<b>Viskozita</b> <b>Hustota</b> <b>Obsah suchej hmoty (sušiny)</b>	8,0 – 9,0 Pas (RVT ISO 2555 A4/20/23°C) 1,5 – 1,6 g/cm <sup>3</sup> 68 – 74%
<b>ÚDAJE PRE APLIKÁCIU:</b>	<b>Teplota aplikácie</b> <b>Relatívna vlhkosť vzduchu</b>  <b>Hrúbka náteru</b> <b>Riedenie</b> <b>Sušenie</b>	+5°C do +35°C, optimálna medzi 15-25°C 5% RV do 80% RV; teplota podkladu by mala byť najmenej 3°C nad rosným bodom.  Do 100 µm aplikácia airless Do 5% vody (pitná voda max. tvrdosti 15° dH) Na prach - 1 hodina na 23°C a 50% RV Na dotyk - 90 min na 23°C a 50% RV Úplne - 8 hodín na 23°C a 50% RV
	Poznámka: Časové rozpätie je približné a závisí od podmienok okolia, zvlášť teploty a relatívnej vlhkosti. Vztahuje sa na hrúbku mokrého filmu 150 µm.	
<b>SPÔSOB APLIKÁCIE</b>	Airlees zariadením (veľkosť trysiek približne od 413 do 415); štetcom alebo valcom	
<b>PRÍPRAVA PODKLADU A APLIKÁCIA</b>	Nepoškodený pozinkovaný plech dôkladne očistiť, mechanicky aktivovať a aplikovať ROOF EXPERT M primer. Pred použitím dobre premiešať.	
<b>ČISTENIE NÁČINIA</b>	Všetko náčinie okamžite po aplikácii dôkladne umyť vodou.	
<b>SPOTREBA</b>	0,20-0,30 kg/m <sup>2</sup> (0,217 g/m <sup>2</sup> /70 µm) (teoretická) Spotreba je približná a závisí od spôsobu použitia a geometrie objektu.	
<b>BALENIE</b>	Plastový obal à 5 kg	
<b>ODTIEŇ</b>	Zelený RAL 6003	
<b>SKLADOVATEĽNOSŤ</b>	V uzatvorených továrenských baleniach možnosť skladovania 24 mesiacov, v suchých a zatvorených miestnostiach pri teplote od +5°C do +30°C. Chráňte výrobok pred zamrznutím, pred priamym slnečným svetlom.	
<b>BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA</b>	Informácie o bezpečnej manipulácii, skladovaní a odstránení výrobku nájdete v Bezpečnostnom liste.	

Táto informácia vypracovaná je na základe laboratórnych skúšok a údajov získaných na základe praktických skúseností a slúži len ako návod na použitie. Zodpovednosťou konečného užívateľa je odhaliť vhodnosť výrobku na určitý účel a vykonať kontrolu kvality alebo podmienok podkladu a ďalších faktorov, ktoré vplyvajú na aplikáciu výrobku. Chromos boje i lakovi d.d. neakceptuje zodpovednosť vyplývajúcu zo strát, zranení alebo škôd, spôsobených nesprávnym použitím výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny. Podrobné informácie a pokyny vám poskytnú naši odborníci pre rozvoj a aplikáciu.