

DRUH VÝROBKU	> Antikorózný základ vypracovaný na báze Epoxy-Ester živice s prísadou antikorózných pigmentov.	
ÚČEL	> Na ochranu poškodených pozinkovaných oceľových konštrukcií pred aplikáciou ROOF EXPERT AC náteru.	
VLASTNOSTI	> Výborná antikorózna ochrana > Veľmi dobré mechanické vlastnosti	
TECHNICKÉ ÚDAJE:	Hustota	1,37 – 1,43 g/cm ³
	Obsah suchej hmoty (sušiny)	64 – 66%
ÚDAJE PRE APLIKÁCIU:	Teplota aplikácie	+5°C do +35°C, optimálna medzi 15-25°C
	Relatívna vlhkosť vzduchu	5% RV do 80% RV; teplota podkladu musí byť najmenej 3°C nad rosným bodom
	Tepelná odolnosť	Do 200°C
	Hrúbka náteru	Do 40 µm aplikácia airless
	Riedenie	NITRO riedidlo ~ 5%
	Sušenie	NNITRO riedidlo ~ 5% a prach - 20 min na 23°C a 50% RV Na dotyk - 60 min na 23°C a 50% RV Úplné - 16 - 24 hodín na 23°C a 50% RV
	Poznámka: Časové rozpätie je približné a závisí od zmeny podmienok okolia, zvlášť teploty a relatívnej vlhkosti.	
SPÔSOB APLIKÁCIE	Airless zariadením, štetcom alebo valcom.	
PRÍPRAVA PODKLADU A APLIKÁCIA	Poškodený pozinkovaný plech dôkladne očistiť, odmasť a mechanicky aktivovať do stupňa ST 2 podľa ISO 12944. Pred použitím dobre premiešať.	
ČISTENIE NÁČINIA	Všetky náčinia a zariadenia musia sa dôkladne očistiť NITRO riedidlom okamžite po aplikácii.	
SPOTREBA	150 g/m ² (cca. 6 m ² /kg) Spotreba je približná a závisí od spôsobu aplikácie a geometrie objektu.	
BALENIE	5 kg	
ODTIEŇ	Sivý RAL 7001	
SKLADOVATEĽNOSŤ	V továrensky uzatvorených obaloch možnosť skladovania 24 mesiacov, v suchých a zatvorených miestnostiach pri teplote od +5°C do +30°C. Chráňte výrobok pred zamrznutím, pred priamym slnečným svetlom.	
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	Informácie o bezpečnej manipulácii, skladovaní a odstránení výrobku nájdete v Bezpečnostnom liste.	

Táto informácia vypracovaná je na základe laboratórnych skúšok a údajov získaných na základe praktických skúseností a slúži len ako návod na použitie. Zodpovednosťou konečného užívateľa je odhaliteľnosť výrobku na určitý účel a vykonať kontrolu kvality alebo podmienok podkladu a ďalších faktorov, ktoré vplývajú na aplikáciu výrobku. Chromos boje i lakovi d.d. neakceptuje zodpovednosť vyplývajúcu zo strát, zranení alebo škôd, spôsobených nesprávnym použitím výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny. Podrobné informácie a pokyny vám poskytnú naši odborníci pre rozvoj a aplikáciu.