

Technický list

VS-1

Akrylový, ochranný lak na prírodný kameň

Popis

VS-1 je transparentný, akrylový lak s rozpúšťadlami, ktorý sa používa na ochranu prírodného kameňa (vrátane bridlice a vápenca) a umelých stavebných materiálov ako napr. dekoratívne murivo, strešné krytiny atď.

- Poskytuje skvelú vodoodpudivosť.
- Ponúka odolnú a dlhotrvajúcu ochranu.
- Zvýrazňuje prirodzenú farbu materiálu.
- Je UV stabilný; časom nezožltne.
- Odoláva poveternostným vplyvom a poškodeniu mrazom, pričom zabraňuje tvorbe solí a zachytávaniu nečistôt.
- Je vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri.

Oblasť použitia

VS-1 zvýrazňuje prirodzenú krásu povrchu a zároveň ho chráni pred dažďom, poveternostnými podmienkami a znečistením ovzdušia. Jeho vysokoúčinná impregnačná receptúra je vhodná na prírodný kameň, pohľadové murivo, strešné krytiny atď. Vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri.

Technické údaje

Farba:	transparentná
Hustota:	0.90 kg/l
Suché na dotyk:	15±5 min
Pretierateľnosť:	2-3 h
Viskozita: (DIN 53211-70, 2 mm, 23°C)	35±5 sec
Úroveň lesku: (EN ISO 2813-99, 20°C)	> 65%

Obsah pevných látok podľa hmotnosti: 19±1 %
(EN ISO 3251-03)

Čistenie náradia: Pred čistením odstráňte z náradia čo najviac materiálu. Náradie ihneď po použití dôkladne očistite pomocou SM-27.

Aplikačný postup

1. Príprava podkladu

Povrchy, ktoré majú byť ošetrené s VS-1 by mali byť čisté, suché a mali by mať otvorené póry. Príľahlé povrchy ako sú okná, lakované povrchy a materiály citlivé na rozpúšťadlá (polystyrén, škárovacie tmely, bitúmen atď.), musia byť počas aplikácie VS-1 chránené.

2. Aplikácia

VS-1 sa naniesie na podklad štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách. Druhá vrstva môže byť nanosená ihneď po zaschnutí prvej.

Spotreba

150-200 ml/m²/vrstva v závislosti od nasiakavosti povrchu.

Balenie

VS-1 sa dodáva v 1 l, 4 l a 10 l baleniach

Skladovanie

24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú skladované v originálnom neotvorenom balení, pri teplote medzi +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Poznámky

- Teplota počas aplikácie musí byť medzi +5°C až +35°C.
- VS-1 obsahuje rozpúšťadlá. Počas aplikácie v interiéri zabezpečte dobré vetranie.
- Po vytvrdnutí je VS-1 úplne zdravotne nezávadný.
- Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale.

Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (príloha II, tabuľka A) je maximálny povolený obsah VOC pre produkt podkategórie h, typ SB 750 g/l (2010). VS-1 obsahuje maximálne 750 g/l VOC

SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR

Building Materials, s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 901 712 668

www.isomat.sk e-mail: isomat@isomat.sk