

SOUDAINJECT

Špeciálny krém na silanovej báze určený k injektážam muriva proti vzlínajúcej vlhkosti.

Technické dáta:

Báza	Krémová pasta na báze silanu
Konzistencia	pasta
Špecifická hmotnosť	0,89 kg/l
Hustota	0,89 g/cm ³
Farba	Biela mliečna
Aplikačná teplota	od +5°C až +30°C
Teplota splnutia	viac ako +100°C
Účinné látky	80% hm

(*) tieto hodnoty sa môžu meniť podľa aktuálnych podmienok pri aplikácii ako je teplota, vlhkosť alebo povaha podkladu

Charakteristika:

- na silanovej báze bez rozpúšťadiel
- veľmi jednoducho sa aplikuje
- nízka spotreba
- určený pre vysoký stupeň zavlhčenia
- dobre spracovateľná krémová pasta
- jednoduchá kalkulácia spotreby
- vhodný pre interiér aj exteriér

Príklady použitia:

- injektáž vysoko zavlhčeného muriva
- tehlové murivo
- zmiešané kamenné murivo
- murivo z hlinených tehál
- murivo kladené na hlinenú maltu

Prevedenie:

Balenie: 600 ml alu sáčok s uzáverom + aplikačná trubička

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Príprava podkladu:

Poškodené omietky odstrániť min 80 cm na čelom zavlhčenia.
Poškodené a nepevné špáry vyškrabať 2 cm hlboko.

Pracovný postup:

Aplikácia do muriva pomocou vrtov. Výška vrtov nad úrovňou terénu a vo výške podlahy. Vrty vrtajte vodorovne alebo mierne šikmo, najlepšie do ložnej špáry v murive. Plnenie vrtov sa prevádza pomocou aplikačnej trubice vhodného priemeru napojenej na aplikačný sáčok s uzáverom.. Trubica sa vsunie čo najhlbšie do vrtu, aby sa celý vrt rovnomerne vyplnil. Behom plnenia sa trubica rovnomerne vyťahuje z vrtu von. Vzdialenosť injektážnych vrtov je 10 – 12 cm, s priemerom od 12-16mm podľa hrúbky steny. Hĺbka vrtu je -2 cm celkovej hrúbky muriva. Pred naplnením pastou SOUDAINJECT je nutné vrty vyčistiť od prachu po vrtaní a špáry v murive očistiť drôtenou kefou. Aplikácia krému je možná až do 95% zavlhčenia muriva. Pri injektáži extrémne pórovitých materiálov (porobetón...) treba počítať so zvýšenou spotrebou injektážneho krému. Po vsiaknuté injektážneho krému otvor vyplniť cementovou maltou alebo expanznou maltou SOUDAHOLD.

Bezpečnosť:

Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii nájdete v aktuálnom Bezpečnostnom liste.

Pre aplikáciu sú nutné osobné ochranné prostriedky.

Minimálna spotreba pri priemere vrtu 12mm:

Hrúbka muriva	Spotreba SOUDAINJECT
150mm	200ml
400mm	500ml
500mm	600ml

Pri výpočte treba uvažovať 10% výpočtu spotreby s rezervou.