



TMEL NA DŘEVO

POPIS

Tmel na dřevo Belinka je zbarvený akrylový tmel pro kvalitní sanaci povrchových vad na výrobcích ze dřeva před konečnou povrchovou úpravou.

SLOŽENÍ

Je vyroben z styren-akrylové disperze a plnidel.

VLASTNOSTI

Jednokomponentní tmel, který se vyznačuje jednoduchou aplikací a rychlým schnutím.

- » Vzhled: homogenní pasta,
- » Specifická masa: 1,7 kg/l,
- » Míchání s vodou: velmi dobré,
- » Vznětlivost: není vznětlivý.

OBLAST POUŽITÍ

Používáme jej k sanaci menších vad a odstraňování nerovností na dřevěných prvcích jako např. na vnitřním stavebním nábytku a nábytku. K ztmelení větších vad (např. vypadlé suky apod.) použijeme dvoukomponentní tmely.

BARVA

Dub, smrk, buk, a bílá



BALENÍ

350 g a 750 g

PŘÍPRAVA POVRCHU

Dřevěný povrch musí být suchý, čistý, bez prachu a zbytků barvy a laku.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Tmel nanášíme nereznoucí malířskou špachtlí v jedné nebo dvou vrstvách tak, abychom zaplnili všechny praskliny, jamky a jiné vady. Přebytečný tmel odstraníme špachtlí.

SYSTEM OCHRANY

Při natírání postupujeme stejně jako u nového dřeva. Zatmelený povrch přebrousíme, odprášíme a přetřeme. Při kvalitním provedení není místo zatmelení po přetření krycí barvou patrné. Po přetření lazurou je místo tmelení jemně patrné, v závislosti na odstínu lazury, velikosti zatmeleného povrchu a na odstínu dřeva. U světlejších lazur doporučujeme nejdříve vyzkoušet tmel na malém povrchu. Doporučujeme použít odstín tmelu, který je co možná nejbližší barvě dřeva. Po prvním nánosu lazury je zatmelený povrch matnější, po druhém se lesk vyrovná.

SPOTŘEBA

Spotřeba je závislá na množství a objemu vad; při nánosu tenké vrstvy (tloušťka 1 mm) přibližně 1 kg/m².

SCHNUTÍ

Pracovní teplota má být +10 až 30 °C

Za normálních podmínek, 20 °C a rel. vlhkost vzduchu 65 % je

suchý: 20 až 30 minut





vhodný k přebroušení: 4 hodiny

Při nižších teplotách a / nebo vyšší vlhkosti vzduchu je doba sušení prodloužena.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Po práci nářadí ihned důkladně omyjeme vodou.

UPOZORNĚNÍ

Dřevo je přírodní materiál, jeho barva není vždy stejná. Proto se odstín tmelu nemusí zcela shodovat s odstínem dřeva stejného jména.

Nedoporučujeme jej k tmelení dřeva, které je vystaveno vlivům počasí. Některé vodní nátěry mohou mít k tmelu špatnou přilnavost, proto doporučujeme kombinaci dříve vyzkoušet.

Nehodí se k tmelení dřevěných podlah, protože je příliš křehký.

SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ

Tmel na dřevo Belinka uschovávejte v originálním uzavřeném balení v suché místnosti, při teplotě 5 až 35 °C.

Výrobek nesmí zmrznout.

TRVANLIVOST

24 měsíců v originálně uzavřeném balení za předepsaných podmínek.

DOPRAVA

Výrobek nepředstavuje zvláštní nebezpečí pro dopravu.

OCHRANA PŘI PRÁCI

Tmel na dřevo Belinka nepatří mezi nebezpečné přípravky.

Při práci dbejte na obecnou průmyslovou hygienu a zajistěte větrání pracoviště.

Dokument: T_Kit_za_les_1CZ.doc | Revize: 4
Datum revize: 03.06.2020

Helios TBLUS, d.o.o. • Member of KANSAI HELIOS. • Količevo 65, SI-1230 Domžale, Slovenija
T +386 (0)1 588 62 99, E info@belinka.si, www.belinka.com



belinka



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nátěry nevytváříme do kanalizace nebo kamkoli jinam do okolí. Spotřebujeme je do konce. Balení odevzdáme jako zvláštní odpad.

PŘEDPISY

Pro předpisy ohledně bezpečnosti výrobku, bezpečnosti při práci a transportu, si přečtěte bezpečnostní list.

DODATEČNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

můžete získat u našich technických poradců nebo na internetových stránkách www.belinka.com.

Účelem těchto technických údajů je seznámit uživatele s možnostmi použití výrobku a jeho technickými vlastnostmi. Ačkoli uvedené rady vycházejí z dlouholetých zkušeností, měl by se uživatel přesvědčit o vhodnosti použití v konkrétním případě. Z důvodu četných možných vlivů na vlastnosti výrobku, počínaje typem a kvalitou dřeva, způsobem a podmínkami nanášení, zkušenostmi uživatele, až po podmínky použití, nemůžeme převzít žádnou materiální odpovědnost za jeho použití. V případě pochyb zavolejte naši infolinku.

Dokument: T_Kit_za_les_1CZ.doc | Revize: 4
Datum revize: 03.06.2020

Helios TBLUS, d.o.o. • Member of KANSAI HELIOS. • Količevo 65, SI-1230 Domžale, Slovenija
T +386 (0)1 588 62 99, **E** info@belinka.si, www.belinka.com



belinka