

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS ART&CRAFT MIRROR EFFECT PAINT – zrkadlový sprej

1. Popis:

Farba Pintyplus so zrkadlovým efektom je formulovaná tak, aby sa z natretých povrchov stalo zrkadlo, pričom ide o povrchy vyrobené zo skla, krištáľu alebo podobných povrchov. Na nepriehľadných povrchoch dosiahneme extrémne lesklý strieborný efekt.

2. Vlastnosti:

- Veľká priľnavosť
- Rýchle schnutie
- Stredná odolnosť proti oderu.
- Stredná odolnosť proti poškrabaniu

3. Odporúčané použitie:

Farba Pintyplus Art & Craft Mirror Effect Paint bola vyvinutá na dosiahnutie zrkadlového efektu na skle, krištáľových alebo podobných povrchoch na kreatívne a dekoratívne účely. Musí sa nanášať na zadnú stranu plochy, aby sa dosiahol zrkadlový efekt zvnútra, to znamená, že musíme natrieť rub plochy, ktorá má mať zrkadlový vzhľad. Na nepriehľadných povrchoch dosiahneme mimoriadny lesklý strieborný efekt. Túto farbu je vhodné nanášať na hladké povrchy. Povrch by sa nemal pred natieraním penetrovať, pretože by sme povrchu dodali kryciu schopnosť a nedosiahli by sme zrkadlový efekt.

4. Vyhotovenie:

Farby: Strieborná

Balenie: 400 ml

5. Technická charakteristika:

- | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| • Báza: | Akrylová živica |
| • Pigmenty: | VMP (vákuové metalizované pigmenty) |
| • Rozpúšťadlá: | Aromatické látky a ketóny |
| • Propelent: | Propán-bután |
| • Hustota: | 0,85 ± 0,02 gr./cc |
| • Viskozita: | 10 +/- 1 sek. (Ford Cup č. 4, 20°C). |
| • Obsah pevných látok v %: | 0,30 ± 0,5 % (teoretická hodnota) |
| • VOC: | 648 gr./l |
| • Lesk: | metalický |
| • Výdatnosť: | 400 ml / 1 m ² podľa povrchu |
| • Doba schnutia pri 20°C:
(ASTM D1640 ISO1517) | Povrchovo: 5 min.
Celkom: 5 min.
Prelakovateľné: po 2 minútach. |
| • Teplota aplikácie: | Od 10 do 35°C |
| • Odolnosť voči teplu: | Odporúčaná teplota do 100°C |
| • Horľavosť: | Mimoriadne horľavý |
| • Tlak: | 3-4 bary pri 20°C / 6-7 barov pri 50°C |
| • Čistenie: | Čistiace rozpúšťadlo v spreji |
| • Životnosť produktu: | 10 rokov |

6. Pokyny:

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek kontaminantov. Zvyšky tuku odstráňte akýmkoľvek rozpúšťadlom. Potom, čo budete počuť hrkotanie miešacích guľčiek, plechovku 1 minútu silne potrate. Striekajte na vzdialenosť 25/30 minút nanášaním tenkých a rýchlych vrstiev, najskôr horizontálne a potom vertikálne, pričom medzi vrstvami nechajte niekoľko minút. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej, aby sa dosiahlo rovnomerné krytie a zabránilo sa kvapkaniu. Po použití vyčistite trysku otočením aerosólu hore dnom a striekajte, kým nevychádza iba plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosól obsahuje súvisiace bezpečnostné pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com

