

## LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

### PINTY PLUS ART Vodouriediteľný remeselnický lak (matný, saténový, lesklý)

#### 1. Popis:

Vodouriediteľný transparentný akrylový matný lak. Ochraňuje povrchy, ktoré boli upravované rôznymi nátermi a pre rôzny iné účely.

#### 2. Vlastnosti:

Dobrá príľnavosť  
Hlboký mat  
Vynikajúca priehľadnosť  
Odolnosť voči atmosférickým vplyvom  
Výborná tvrdosť a flexibilita  
Jednoduchá aplikácia  
Rýchle schnutie  
Bez zápachu

#### 3. Odporúčané použitie:

Ideálny pre dekoráciu rôznych povrchov ako drevo, kov, kartón, kameň, keramika, polystyrén a rôzne plasty. Vhodný pre použitie vnútri aj vonku, pre hobby, autopriemysel a inštalátorské práce.

#### 4. Vyhotovenie:

Farba: bezfarebný, matný / lesklý / saténový

Balenie: 520 cm<sup>3</sup>/400 ml

#### 5. Technická charakteristika:

Báza	Akrylová živica
Riedidlá	Voda, alkohol
Hnacia látka	DME
Hustota	0,95 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	13-14 sec. (Typ pohára: Ford Cup č. 4, 20 °C)
Obsah sušiny hmotnostne v %	9 % ± 1 (teoretická hodnota)
VOC /prchavé organické zlúčeniny/	685 g/l
Lesk	> 85% lesk; > 40% satén; >5% Mat
Výdatnosť:	520cc/400ml: 2 m <sup>2</sup> , podľa nasiakavosti
Doba schnutia pri 20 °C:	Povrchové: 15 min Na dotyk: 1 hod. Celková: 24 hod Na pretieranie: 24 hod
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť voči teplu	Odporúčaná do 100 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	5 barov pri 20 °C / 7,5 baru pri 50 °C
Čistenie	Do 15 min. voda, neskôr alkohol
Životnosť produktu	> 3 roky

## 6. Pokyny

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok.

Poriadne traste plechovkou 1 minútu po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok. Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm aplikovaním tenkých, rýchlych vrstiev krížom-krážom. Medzi vrstvami nechajte náter niekoľko minút schnúť. Odporúčame aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej, aby sa dosiahla rovnomerná vrstva a nedochádzalo k odkvapkávaniu náteru. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

## 7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme  
C/ Empalme, 27

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72

43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)

novasol@novasolspray.com