

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS AUTO PLNIČ

1. Popis:

PintyPlus AUTO Filler je akrylový tmel, ktorý opravuje povrch pred lakovaním. Funguje ako základný náter, aby zjednotil a spevnil povrch jeho brúsením.

2. Vlastnosti:

- Veľmi rýchle schnutie
- Veľmi hrubá vrstva
- Vynikajúca príľnavosť
- Vynikajúca odolnosť vonku
- Veľká pevnosť a flexibilita.
- Veľmi jednoduchá aplikácia.
- Matný vzhľad

3. Odporúčané použitie:

Ideálne pre malé opravy v automobilovom sektore. Zjednocuje nerovnosti, škrabance a výtlačky piesku.

4. Vyhotovenie:

Farby: biela AP101 / sivá AP7040

Balenie: 520 ccm/400 ml

5. Technická charakteristika:

- Báza termoplastická akrylová živica.
- Rozpúšťadlá Acetáty
- Hnací plyn DME
- Hustota 1,06 ± 0,02 gr./cc
- Viskozita 16 ± 1 seg. (Ford Cup č. 4, 20 ° C)
- % sušiny v hmotnosti 18 ± 1 % (teoretická hodnota)
- VOC 620 gr./l
- Lesk pri 60 ° 5 > 60 °
- Výdatnosť: 520/400ml: 2 m² podľa povrchu
- Čas schnutia pri 20 ° C Suchý na dotyk: 15 minút
Celkom: 20 minút
Premaľovanie: po 20 minútach
- Teplota aplikácie od 10 do 35 ° C
- Tepelná odolnosť Odporúčané do 100 ° C
- Horľavosť Mimoriadne horľavý
- Tlak 4 bary pri 20 ° C 7-8 barov pri 50 ° C
- Čistenie Čistiace rozpúšťadlo v spreji
- Čas použiteľnosti > 3 roky

6. Pokyny:

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek kontaminantov. Zvyšky tuku odstráňte akýmkoľvek rozpúšťadlom. Potom, čo budete počuť hrkotanie miešacích guľčiek, plechovku 1 minútu silne potreste. Striekajte na vzdialenosť 25/30

minút nanášaním tenkých a rýchlych vrstiev, najskôr horizontálne a potom vertikálne, pričom medzi vrstvami nechajte niekoľko minút. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej, aby sa dosiahlo rovnomerné krytie a zabránilo sa kvapkaniu. Po použití vyčistite trysku otočením aerosólu hore dnom a striekajte, kým nevyteká iba plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosól obsahuje súvisiace bezpečnostné pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com

