

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS AUTO SPREJ NA DISKY

1. Popis:

PINTY PLUS AUTO SPREJ NA DISKY je akrylový email pre jednoduché dekorovanie a ochranu oceľových ráfikov a stredových krytiiek. Vysoká príľnavosť a odolnosť voči oderu, vlhkosti a benzínu.

2. Vlastnosti:

- Mimoriadna príľnavosť
- Vysoká výdatnosť a lesk
- Dlhá životnosť a stály lesk
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Veľká tvrdosť a pružnosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Emisie v interiéri (vyhláška č. 2011-321 z 23. marca 2011) A „veľmi nízke emisie“



3. Odporúčané použitie:

Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Odporúča pre ochranu a dekoráciu rôznych druhov povrchu: kov, lepenka, kameň, keramika a mnoho druhov plastov. Ideálne pre hobby, priemysel, automobily, inštalácie

4. Vyhotovenie:

Čierny, strieborný

5. Technická charakteristika:

Báza	Modifikovaný alkydová živica
Pigmenty	Pevné a svetlostále
Rozpúšťadlá	arómaty a ketóny
Hnacia látka	Uhlíkovodíky bohaté na C3 a C4
Hustota	0,98 ± 0,02 g/cm ³
Viskozita	18-20 sek. (Ford cup ø4mm / 20°C)
Obsah sušiny hmotnostne v %	30 ± 5% (teoretická hodnota)
VOC	620 ± 10 g/l
Lesk pri 60°	20-25
Výdatnosť	400 ml: 2m ² v závislosti od podkladu
Schnutie	Na dotyk: 1 hod. Úplne: 2 hod.
Teplota pre aplikáciu	Pre ďalšiu vrstvu: do 1 hod alebo po 48 hod. od 10 do 35 °C
Odolnosť farby voči teplu	Odporúčaná až do 90 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	3-4 bary pri 20 °C

Životnosť produktu

7-8 barov pri 50 °C
> 3 roky

6. Pokyny:

Podklad musí byť pred aplikáciou očistený a zbavený mastnoty. Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Medzi jednotlivými vrstvami počkajte pár minút. Pre dosiahnutie hladkého a rovnomerného povrchu nanášajte viac tenkých vrstiev, nie jednu hrubú. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com

