

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS OIL bezsilikónový odformovací a separačný olej

1. Popis:

Odformovací a separačný prostriedok bez silikónu pre zvaracie práce. Kompatibilný s väčšinou plastových materiálov. Poskytuje hladký film vysokej mazacej schopnosti s veľmi účinným odformovaním.

2. Vlastnosti:

Vytvára hladký a lepidlo film.

Vynikajúce vlastnosti pre separovanie a vyberanie z formy.

Vysoká účinnosť

Ošetrované kusy sa môžu postúpiť na tlač, farbenie, sieťotlač atď.

Dlhšia životnosť trysiek.

Rozstrek kovu sa môže ľahko odstrániť tkaninou.

Netoxický a biologicky odbúrateľný koncentrát

Veľmi jednoduchá aplikácia

3. Odporúčané použitie:

Špeciálne určený na vyberanie väčšiny plastov a kaučuku z formy. Vhodný na použitie ako protipriľnavý prostriedok pre všeobecné použitie. Umožňuje ochranu trysiek, zvaracích pištolí, dielov a priestorov pre zvaracie práce...

4. Vyhotovenie:

Farba: bezfarebný

Balenie: 650 cm³/500 ml

5. Technická charakteristika:

Báza

Priehľadný jantár

Rozpúšťadlá

Hydrogenizovaná nafta, nízka teplota varu

Hnacia látka

Uhlíkovodíky bohaté na C3 a C4

Hustota

0,80 ± 0,01 g/cm³

Viskozita - zmes

11 ± 1 čierna (Ford Cup č. 4, 20 °)

Viskozita - koncentrát

26 cSt.

Teplota pre aplikáciu

od 10 °C do 35 °C

Tepelná odolnosť aplikácie

od -20 °C do 250 °C

Bod vzplanutia (bez hnacej látky)

> 280 °C

Horľavosť (aerosólu)

Extrémne horľavý

Tlak:

4 bary pri 20 °C / 7-8 barov pri 50 °C

Čistenie

Čistiace rozpúšťadlo v spreji

Životnosť produktu

> 3 roky

6. Pokyny

Aby sa dosiahla maximálna účinnosť, použitý povrch musí byť čistý, bez tuku a prachu. Pred použitím plechovkou trochu potreste. Striekajte zo vzdialenosti 30 cm. Na vytvorenie tenkej, rovnomernej vrstvy je potrebná iba jedna aplikácia, čo vo väčšine

prípadov bude postačujúce. Pre dosiahnutie dobrého postreku a lepšieho využitia je potrebné vykonávať aplikáciu pri izbovej teplote. Neaplikujte na pripojené zariadenia.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com