



## Pattex Repair Extreme

### Univerzálne flexibilné lepidlo

#### VLASTNOSTI

- Bez obsahu vody a rozpúšťadiel
- Na báze polyméru Flextec
- Vysoká konečná sila a počiatočná príľnavosť
- Odoláva nárazom a vibráciám
- Gélová konzistencia bez zmrštenia
- Vypĺňa škáry
- Jednoduché a bezpečné použitie
- 1-zložkové, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou
- Na použitie v interiéri aj v exteriéri
- Odolný voči vode a starnutiu
- Nie je vhodný na lepenie PE, PP a Teflónu®

#### OBLASTI POUŽITIA

Vhodný pre DIY, opravy a modelovacie práce v byte alebo dome. Lepí nasiakavé aj nenasiekavé materiály, ako sú napr.: kovy (hliník, nehrdzavejúca oceľ, mosadz, oceľ, meď, zinok atď.), sklo, betón, keramika, dlažba, kameň, drevo, korok, papier, kartón, textil, koža, guma, lakované povrchy, plasty ako tvrdené PVC, tuhý polystyrén, polykarbonát, polymethylmethacrylát (PMMA, Plexisklo), plasty vystužené sklenenými vláknami ako sú polyester alebo polyamid, penový polystyrén. Nie je vhodný na polyetylén (PE), polypropylén (PP), polytetrafluoro-etylén (PTFE) (Teflón®) a jemné textílie.

#### PRÍPRAVA POVRCHU

Podklady musia byť pevné, suché a odmastené. Očistite laminátové alebo kovové podklady na lepenie od nečistôt pomocou rozpúšťadla (umývaci benzén alebo alkohol). Obrúsením plochy sa zvýši pevnosť spoja s kovmi. Predpokladom vytvrdnutia lepidla je absorpcia malého množstva vlhkosti (zo vzduchu alebo z niektorého z lepených materiálov). V prípade lepenia dvoch nenasiekavých materiálov môže byť konečné vytvrdnutie pomalšie. Povrchovo upravené materiály skontrolujte z hľadiska adhézie, pokiaľ je možné nátery odstráňte.

#### SPRACOVANIE

V závislosti od charakteru opravy je možné vybrať si medzi 3 možnosťami aplikácie:

**Transparentné lepenie:** Aplikujte Pattex Repair eXtreme v tenkej vrstve aby ste dosiahli transparentnosť. Udržte predmety pritlačené k sebe približne hodinu.



**Lepenie s vyplňaním škár, nerovností:** Aplikujte Pattex Repair eXtreme v tenkej vrstve do škáry v hrúbke max. 5 mm. Lepené diely spojte a zafixujte po dobu 1 až 3 hodín. S lepeným spojom počas tejto doby nepohybujte. Po 24 hodinách sa dosiahne cca 70% konečnej pevnosti.

**Lepenie s vysokou počiatočnou príľnavosťou:** Aplikujte Pattex Repair eXtreme v rovnako tenkej vrstve na oba lepené materiály a nechajte odvetrať po dobu 3 minút. Princíp kontaktného lepenia. Lepené diely spojte a pevne stlačte. Uistite sa, že sa lepidlo nedostalo na pokožku pred spojením lepených dielov. Fixácia nie je vo väčšine prípadov nutná. Pri lepení ako pri kontaktnom lepidle môže byť finálna sila nižšia ako sa uvádza.

#### NEPREHLIADNITE

Aj napriek vode odolnosti lepidla, neodporúča sa použitie na materiály trvalo ponorené vo vode. Po použití lepidla, ihneď uzavrite očistený aplikátor, aby lepidlo nevytvrdlo.

Prebytočné lepidlo ihneď po nanosení očistite pomocou rozpúšťadla, benzénu alebo alkoholu. Po vytvrdnutí nie je možné lepidlo odstrániť rozpúšťadlom, len mechanicky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov, ktorá je dostupná na vyziadanie.

**Prvá pomoc:** Pri kontakte s očami vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vyplachujte ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

## BALENIE

8 g

## SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v suchom a chladnom mieste pri teplotách od +5°C až do +50°C.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Zloženie:</b>	Flextec polymér
<b>Hustota:</b>	cca. 1,1 g/cm <sup>3</sup> pri +25°C
<b>Teplu vzdornosť:</b>	od -50°C až do 120°C
<b>Otvorená doba:</b>	3–5 min, v závislosti od teploty a vlhkosti
<b>Teplota spracovania:</b>	od +5°C až do +40°C
<b>Schopnosť premostenia:</b>	až do 5 mm
<b>Pevnosť v ťahu (podľa DIN EN 205):</b>	3–11 N/mm <sup>2</sup> v závislosti od materiálu
<b>Skladovanie:</b>	18 mesiacov
<b>Doba vytvrdenutia:</b>	2 mm/24 hodín, v závislosti od teploty a vlhkosti

### UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

### DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: 02/ 333 19 111  
[www.pattex.sk](http://www.pattex.sk)