



Pattex Prírodný kameň

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Pattex Prírodný kameň je vysoko modulový elastický tmel a lepidlo na báze polyméru Flextec.

VLASTNOSTI

- dobrá flexibilita - schopnosť pohybu 25%
- vynikajúca priľnavosť k širokému spektru stavebných materiálov bez základného náteru; lepšia priľnavosť k náročnejším podkladom z PVC
- veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a starnutiu, stálofarebnosť a odolnosť voči starnutiu (bez praskania, bez žltnutia)
- bez rozpúšťadiel
- tlmi nárazy a vibrácie

OBLASTI POUŽITIA

Je vhodný na lepenie širokej škály podkladov. Ideálny na flexibilné tesnenie a lepenie pohybových škár vo fasádach, spojovacích škár, napr. škár medzi drevenými/hliníkovými/PVC okennými alebo dvernými rámami a murivom, na schody, balkóny, terasy, prírodné kamene (napr. mramor, žula), zvukovú izoláciu potrubia medzi betónom a obkladom atď. Vhodný aj na vyplnenie trhlín.

Nie je vhodný pre nasledujúce materiály: PE, PP, PTFE (Teon®), PMMA (akrylové sklo). Nepoužívajte na bazény alebo zasklenie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Spoje musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Najmä mastné povrchy sa musia čistiť acetónom, na čistenie kovových povrchov sa môže použiť lieh. Ak je škára vyplnená starým tmelom, ktorý by mohol znížiť priľnavosť, stará výplň sa musí úplne odstrániť a plocha vyčistiť.

SPRACOVANIE

Odrežte hornú časť kazety nad závitom a naskrutkujte trysku na kazetu. Hrot trysky musí byť odrezaný na šírku kľbu/spojky. Vložte kazetu do aplikačnej pištole. Tesnenie rovnomerne naneste do škár. Osobitnú pozornosť treba venovať priľnavosti v rohoch. Povrch silikónu vyhladte vlhkým dreveným drievkom alebo murárskou lyžicou navlhčenou mydlovou vodou. Šírka



škáry musí byť > 10 mm a < 35 mm. Musí byť dodržaný pomer šírky k hĺbke približne 1:0,5.

Naplňte spoj tak, aby sa v ňom nezachytával vzduch. Pattex Prírodný kameň musí byť pevne pritlačený k strane škáry, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť. Tam, kde sa vyžadujú ostré presné línie škár alebo výnimočne čisté línie, by sa mala použiť maskovacia páska. Pásku odstráňte, keď tmel ešte nezaschol.

Úplné vytvrdnutie sa dosiahne po 24 až 48 hodinách pri teplote +23 °C s výškou tmelu 2 až 3 mm.

NEPREHLIADNITE

Materiál spracujte pri teplote okolia od +5 °C do +40 °C a teplote silikónu najmenej +20 °C. Pri teplotách nižších ako +5 °C sa môže aplikovať len vtedy, keď sú styčné plochy bez skondenzovanej vody, snehu a ľadu. Bezprostredne po dokončení tmelu očistite pracovné nástroje a znečistené povrchy riedidlom pred úplným vytvrdnutím. Po vytvrdnutí zlikvidujte nespotrebovaný obsah na mieste určenom obcou na likvidáciu odpadu. Nevytvrdnutý obsah zlikvidujte na mieste určenom obcou na likvidáciu špeciálneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410. Uchovávajte mimo dosahu detí. Etanol sa uvoľňuje pri reakcii

výrobku s vlhkosťou. Ďalšie informácie o výrobku nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: V prípade kontaktu s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte regeneračným krémom. V prípade zasiahnutia očí vyplachujte pod tečúcou vodou približne 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

BALENIE

Kartuša: 280 ml

SKLADOVANIE

12 mesiacov od dátumu výroby, ak sa skladuje v pôvodnom uzavretom obale na chladnom a suchom mieste. Chráňte pred teplotami pod +10 °C a nad +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRDENÝ PRODUKT

Báza	Flextec®-Polymer
Hustota (ISO 2811-1)	1,4 g/cm ³
Odolnosť proti toku (ISO 7390)	0 mm
Doba zdržania*	25 min
Rýchlosť vytvrdzovania*	cca 2 mm/24 hod.

VYTVRDENÝ PRODUKT

Tepelná odolnosť	cca od -40 °C do +80 °C
Zápach	bez zápachu
Farba	biela
Tvrdosť (Shore A)	30
Modul pružnosti pri 100% roztiahnutí	0,60 N/mm ²
Pevnosť v ťahu (ISO 8339-A)	0,9 N/mm ²
Doporučená šírka spoja	10-35 mm

*Tieto údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.

VAROVANIE:

Tieto informácie sú založené na našej súčasnej úrovni vedomostí. Hoci sú tieto informácie poskytnuté v dobrej viere, spoločnosť nezaručuje žiadne konkrétne vlastnosti. Používateľ je zodpovedný za to, aby sa presvedčil, že za daných okolností nie je potrebné poskytnúť ďalšie informácie, prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia alebo overiť poskytnuté informácie. Poskytnutím takýchto informácií strácajú predtým poskytnuté informácie platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk