

EffektGrund

Tónovací špeciálny základný náter pod následnou vrstvou dekoratívneho efektného náteru CapaGold alebo CapaSilber



Popis výrobku

Účel použitia	Vysoko náterový špeciálny náter pre vnútorné aj vonkajšie použitie, priepustný pre vodnú páru. Vhodný pre pokrytie základných náterov na organických a minerálnych vonkajších omietkach / omietkach a na mierne štruktúrovaných podkladoch pred nanosením povlakov CapaGold a CapaSilber
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vodou riediteľný, ekologicky kompatibilný, s nízkym zápachom. ■ Podporuje príľnavosť. ■ Vysoko schopný difúzie. ■ Vhodný pre aplikáciu na celý povrch v systémoch ETICS / EWI.
Materiálový základ	Disperzia / emulzia syntetickej živice.
Balenie/veľkosti balenia	2,5 L, 5 L
Farebné odtiene	Polopriehľadné tónovanie pomocou kolekcie farieb / schémy ColorExpress „CD EffektGrund“
Stupeň lesku	Matný
Skladovanie	V chlade a v suchu chráňte pred mrazom.
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hustota: cca 1,4 g/cm³

Spracovanie

Vhodné podklady	<p>Podklad musí byť pevný (stabilný), suchý, čistý a zbavený všetkých látok, ktoré môžu brániť dobrej príľnavosti.</p> <p>Systém ETICS / EWI Nový:</p> <p>Izolačná doska: (len dosky Dalmatín, resp. EPS)</p> <p>Vystuženie: Lepiaca a armovacia hmota Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190; stierková hmota alebo Capatect Carbon Spachtel.</p> <p>Tkanina: Capatect výstužná tkanina.</p> <p>Penetračný náter: Penetrácia pod omietky</p> <p>Vrchná omietka: Capatect SH Reibputz 15, 20 ,30 alebo Rillenputz 20,30 alebo Capatect CarboPor Putz 15,20,30.</p> <p>Základní náter: EffektGrund nanášaný valčekom (viď „spôsob nanášania“).</p> <p>ETICS / EWI Starý: Obráťte sa na obchodno technického zástupcu Caparol.</p>
-----------------	---



Príprava materiálu	Pred použitím veľmi dôkladne premiešajte. Naneste štetcom, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Okrajové oblasti po valci by sa mali znovu valcovať. Používajte valčeky so stredným vlasom (výška vlasu: 12-16 mm) bez sklonu k hromadeniu materiálu v ich hraničných oblastiach.
Spôsob nanášania	Textúrovacie nátery EffektGrund na rovnomerných povrchoch natrite štetcom, aby ste zabránili viditeľnému značeniu po valci. Aplikácia Airless: Pred aplikáciou dobre premiešajte. Uhol nástreku: 50 ° Tryska: 0,023 - 0,027 " Tlak: 150 - 180 bar Filter typu plug-in: 0,31 mm.
Riedenie	Naneste EffektGrund v neriedenej forme. Produkt možné riediť až do max. 3% s (pitnou) vodou, ak je to potrebné.
Spotreba	Cca. 150 - 200 ml / m ² na rovnomernom povrchu. Na hrubo štruktúrovaných povrchoch viac. Presná spotreba sa najlepšie stanoví skúšobným náterom na mieste.
Podmienky spracovania	Spracovávajújte pri teplote vyššej ako +5 °C. Minimálna teplota +5 °C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiálu pri spracovaní a samotnom vysychaní.
Sušenie/čas schnutia	Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % po cca 12 hodinách sa dá pretierať. Pri vyššej vlhkosti vzduchu, nižších teplotách, ako aj pri vyššej spotrebe materiálu sa doba schnutia môže predĺžiť.
Čistenie nástrojov	Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.
Upozornenie	Nepoužívajte EffektGrund na vodorovných plochách vystavených vode a vlhkosti.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Uchovávajte mimo dosahu detí. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC číslo 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC číslo 220-239-6] (3:1), 2-Metyl-2H-isotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).
Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín	Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 30 g/l VOC.
Informácie o zdravotných preventívnych opatreniach	Polyakrylátová živica, farebné pigmenty, kremičitany, uhličitan vápenatý, voda, filmotvorné činidlo, prísady, konzervačné látky.
Servisné centrum pre zákazníkov	Caparol Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava Tel.: +421 905 591 584 www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: March 2021

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: March 2021