

TECHNICKÝ LIST AKROSTOP TESNIACA FARBA

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľná akrylátová tesniaca farba. Zabraňuje znečisteniu spôsobenému nikotínom, sadzami, tekutým tušom a vysušenými fľakmi od vody.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Vhodný pre vnútorné steny a stropy.
- Na interiérové natieranie podľa návodu na použitie, na objekty, kde je riziko znečistenia.
- Vhodný ako pre nové tak aj pre natierané betónové povrchy, omietky, tehly, tmelené povrchy, drevotrieskové dosky, sadrokartónové dosky, drevené, obkladové, guľatinové a drevovláknité dosky.
- Nie je vhodný na natieranie železných alebo oceľových povrchov.
- Nebráni presakovaniu živice.
- Nemiešajte výrobok s inými produktmi.



TECHNICKÉ PARAMETRE

FAREBNÉ ODTIENE	Tónovaná biela.
KONEČNÝ EFEKT	Plne matná. 6/RT-klasifikácia.
BALENIE	1l, 3l a 10 l
SUŠINA	41 % obj.
HUSTOTA	1,3 kg/l ISO 2811
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	6-8 m ² / l v závislosti od podkladu.
METÓDY APLIKÁCIE	Štetec, valček alebo bezvzduchové striekanie: Tryska 0,015"- 0,019" Riedenie 0-10% obj.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Proti prachu po 1 hodine Druhý náter po 6 hodinách Pretierateľný po 24 hodinách
CHEMICKÁ ODOLNOSŤ	Odoláva čistiacim prostriedkom a slabým rozpúšťadlám, ako je napr. White Spirit
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	85°C, ISO 4211-3
ODOLNOSŤ VOČI VHLKOSTI	SFS-EN 13300 triedy II, ISO 11998
RIEDIDLO	Voda.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie očistíte vodou. Na čistenie zatvrdnutej farby sa odporúča použiť čistič nástrojov Tikkurila Pensselipesu.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom. Zle uzatvorené alebo poloprázdné plechovky nevydržia dlhé skladovanie.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/g 30 g/l (2010)]	Výrobok obsahuje max. 30 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE:

Počas natierania a sušenia, teplota vzduchu, povrchu a farby by mala byť vyššia než +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Odstráňte prach a nečistoty z povrchov. Umyte povrch s čistiacim prostriedkom Maalipesu Cleaning podľa návodu. Vyplňte diery a praskliny vhodnými Presto alebo Prestonit plnivom a prebrúste suchú plochu. Odstráňte prach po brúsení.

TECHNICKÝ LIST AKROSTOP TESNIACA FARBA

APLIKÁCIA:

AKROSTOP pred použitím dobre premiešajte. Aplikujte 1-2 nátery štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou. Nechajte náter zaschnúť pred ďalšou vrstvou. Ukončite vhodnou vrchnou farbou.

POKYNY PRE ÚDRŽBU:

Povrch môže byť očistený najskôr 1 mesiac po natieraní. Čistenie povrchov s vlhkou špongiou alebo handričkou s neutrálnym čistiacim prostriedkom pH (6-8). Dodržiavajte pokyny pre riedenie od výrobcu. Po čistení nemôže zostať povrch mokry.

Pri čistení povrchu je potrebné s povrchom zaobchádzať opatrne počas niekoľkých týždňov. Farba dosiahne konečnú tvrdosť a odolnosť za normálnych podmienok po 1 mesiaci. Ak musia byť povrchy čistené pred týmto termínom, povrch čistite jemne vlhkou handričkou.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Obsahuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-on (BIT). Môže vyvolať alergickú reakciu. Používajte ochranné rukavice. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.